

**Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (взамен ПБ 03-381-00)**

**ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (взамен ПБ 03-381-00)**

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 9 июня 2003 года № 76

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации

19 июня 2003 года, регистрационный № 4749

Обутверждении Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров  
для нефти и нефтепродуктов

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
2. Направить Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.М. Кульчев

**ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА  
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ  
И НЕФТЕПРОДУКТОВ**

ПБ 03-605-03

Ответственные разработчики: А.А. Шаталов, М.Н. Кривов, Т.А. Селиванова, К.Н. Шеин

Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.01 №841, Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.02 №61-А, зарегистрированным Министром России 28.11.02 г., рег. № 3968, и предназначены для применения всеми организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности.

Настоящие Правила устанавливают общие технические требования к конструкции, устройству, изготовлению, монтажу, испытаниям вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, а также требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случающихся при производственном травматизма.

В связи с введением в действие настоящих Правил после их официального опубликования считаются утратившими силу Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (ПБ 03-381-00) (постановление Госгортехнадзора России от 25.07.03 № 105).

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Область применения и назначения правил

1.1.1. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (далее - Правила), устанавливают общие технические требования к конструкции, устройству, изготовлению, монтажу, испытаниям вертикальных стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, а также требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма.

1.1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588), Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.01 № 841 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 50, ст. 4742), Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.02 № 61-А зарегистрированным Министром России 28.11.02 № 3968 ("Российская газета", 05.12.2002 № 231), и предназначены для применения всеми организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности и поднадзорными Госгортехнадзору России.

1.1.3. Настоящие Правила распространяются на вновь проектируемые вертикальные цилиндрические стальные резервуары объемом от 100 до 50000 м<sup>3</sup> для нефти и нефтепродуктов (далее - резервуары) со стационарными или плавающими крышами.

Проектирование, изготовление и монтаж резервуаров объемом более 50000 м<sup>3</sup> выполняются по индивидуальным техническим условиям специализированными организациями, с учетом положений настоящих Правил.

1.1.4. Настоящие Правила не распространяются на изотермические резервуары для других жидких продуктов, баки-аккумуляторы для горячей воды и резервуары для хранения агрессивных химических продуктов.

### 1.2. Общие требования

1.2.1. Условия эксплуатации резервуаров и их конструктивные особенности должны быть заданы заказчиком (см. п. 3.3). При отсутствии полного задания от заказчика условия эксплуатации и другие требования принимаются проектировщиком с учетом положений строительных норм и правил и согласовываются с заказчиком в техническом задании на проектирование.

1.2.2. При назначении геометрических размеров резервуаров в составе резервуарного парка следует учитывать требования действующих нормативов по взаимному расположению между отдельными резервуарами и их группами.

1.2.3. Настоящие Правила позволяют запроектировать резервуары с геометрическими размерами, которые предлагает заказчик.

В приложении А приведены основные параметры резервуаров объемом от 100 до 50000 м<sup>3</sup>, которые имеют предпочтительные размеры для изготовления и монтажа в соответствии с настоящими Правилами.

1.2.4. Заказчику при заключении договора на проектирование рекомендуется передать проектировщику бланк заказа, в котором отражены условия эксплуатации и конструктивные данные резервуара (приложение Б).

1.2.5. Изготовление резервуаров всех классов может производиться по ранее действующим типовым проектам при условии их предварительного согласования с проектировщиком и корректировки в соответствии с требованиями настоящих Правил.

1.2.6. В зависимости от объема и места расположения резервуары подразделяются на три класса:

класс I - особо опасные резервуары: объемом 10000 м<sup>3</sup> и более, а также резервуары объемом 5000 м<sup>3</sup> и более, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных водоемов и в черте городской застройки;

класс II - резервуары повышенной опасности: объемом от 5000 до 10000 м<sup>3</sup>;

класс III - опасные резервуары: объемом от 100 до 5000 м<sup>3</sup>;

Степень опасности учитывается при проектировании специальными требованиями к материалам, объемам и контролю в рабочей документации комплекта монтажного (далее - КМ), а также при расчете коэффициентом надежности по назначению (см. п. 3.5.4).

1.2.7. При проектировании резервуаров с расчетной температурой несущих конструкций более 100 °C следует учитывать изменение физико-механических характеристик применяемых марок стали.

1.2.8. Особенности устройства резервуаров со стальными защитными стенками изложены в пункте 3.10.

1.2.9. При проектировании, изготовлении и строительстве резервуаров наряду с настоящими Правилами следует руководствоваться нормативными документами по охране и гигиене труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, утвержденными в установленном порядке.

## II. МАТЕРИАЛЫ

Стали, используемые в конструкциях резервуаров, должны удовлетворять стандартам и техническим условиям, а также требованиям настоящих Правил.

## 2.1. Общие требования к материалам

2.1.1. Все элементы конструкций по требованиям к материалам разделяются на две группы:

основные конструкции:

подгруппа А - стенка, привариваемые к стенке листы днища или кольцевые окрайки, обечайки люков и патрубков в стенке и фланцы к ним, привариваемые к стенке усиливающие накладки, опорное (верхнее) кольцо жесткости;

подгруппа Б - центральная часть днища, анкерные крепления, каркас крыши (включая фасонки), настил крыши, самонесущие конические крыши, плавающие крыши, промежуточные кольца жесткости, оболочки люков и патрубков на крыше;

вспомогательные конструкции: лестницы, площадки, ограждения и др.

2.1.2. Для конструкций резервуаров должна применяться сталь, выплавленная электропечным, кислородно-конвертерным или мартеновским способом. В зависимости от требуемых показателей качества и толщины проката сталь должна поставляться в состоянии и после горячей прокатки, термической обработки (нормализации или закалки с отпуском) или после контролируемой прокатки.

2.1.3. Для основных конструкций подгруппы А должна применяться только спокойная (полностью раскипленная) сталь. Классы прочности поставляемой углеродистой, низкоуглеродистой и низколегированной стали для изготовления конструкций указанной подгруппы должны соответствовать табл. 2.1. Для основных конструкций подгруппы Б должна применяться спокойная или полуспокойная сталь.

Для вспомогательных конструкций наряду с выше перечисленными сталями с учетом температурных условий эксплуатации возможно применение стали С235.

## 2.2. Химический состав и свариваемость

2.2.1. При сварке плавлением качество сварочных материалов и технология сварки должны обеспечивать прочность и вязкость металла сварного соединения не ниже, чем требуется для исходного основного металла.

2.2.2. Углеродный эквивалент стали с пределом текучести 390 МПа и ниже для основных элементов конструкций не должен превышать 0,43. Расчет углеродного эквивалента производится по формуле

$$C_{\text{ЭКВ}} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Si}{24} + \frac{Cr}{5} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cu}{13} + \frac{V}{14} + \frac{P}{2},$$

где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P - массовые доли углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора по результатам плавочного анализа (ковшовой пробы).

При отсутствии сертификатах на сталь сведений о содержании меди и ванадия расчет углеродного эквивалента производится из условия содержания в прокате меди и ванадия в количестве 0,30 и 0,01% по массе соответственно.

**Таблица 2.1**

Класс прочности	Минимальная температура, при которой гарантируется ударная вязкость, °С								
	+10	0	-10	-15	-20	-30	-35	-40	-60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
255	C255 (ВСт3сп) 20,1-40 мм**	C255 (ВСт3сп) 10,1-20 мм	C255 (ВСт3сп) 4-10 мм						
315*			C315 40,1-50 мм	C315 20,1-40 мм	C315 4-20 мм				
345					C345 (09Г2С) 40,1-50 мм	C345 (09Г2С) 20,1-40 мм	C345 (09Г2С) 10,1-20 мм	C345 (09Г2С) 4-10 мм	
								(09Г2-У) 8-32 мм	
390									(08ГНБ) 8-25 мм
								(10Г2ФБ) 4-28 мм	
440					(10Г2СБ) 8-25 мм			(09ГБЮ) 4-12 мм	
						08Г2БТ-У, 08Г2Б-У 8-16 мм			C590к

590							(12ГН2М ФАО)
							10-40 мм

\* Прокат из стали, микролегированной титаном, поставляется в горячекатаном или термообработанном состоянии; из стали, микролегированной ванадием (0,020-0,060%), поставляется послетермообработки или контролируемой прокатки.

\*\* Здесь и далее форма записи соответствует условию: свыше 20 до 40 мм.

### 2.3. Сортамент листов

2.3.1. Листовая сталь изготавливается толщиной 4-50 мм, шириной 1500-3000 мм, длиной 6000-12000 мм с обрезными кромками. Сталь должна поставляться с симметричным расположением поля допуска по толщине либо с несимметричным расположением поля допуска по толщине, но имеющим постоянное предельное нижнее отклонение, равное 0,3 мм.

2.3.2. По точности изготовления листовой прокат должен применяться:

- по толщине: ВТ - высокая, АТ - повышенная;
- по ширине: АШ - повышенная, БШ - нормальная;
- по плоскостности: ПО - особо высокая, ПВ - высокая.

Соответствующие предельные отклонения по толщине и ширине листов приводятся в табл. 2.2, 2.3 и 2.4.

Таблица 2.2

Толщина, мм	Предельные отклонения по толщине листов для симметричного поля допусков при точности ВТ и АТ при ширине, мм					
	1500		Св. 1500 до 2000		Св. 2000 до 3000	
	ВТ	АТ	ВТ	АТ	ВТ	АТ
От 5 до 10 вкл.	± 0,4	± 0,45	± 0,45	± 0,5	± 0,5	± 0,55
Св. 10 до 20 вкл.	± 0,4	± 0,45	± 0,45	± 0,5	± 0,55	± 0,6
Св. 20 до 30 вкл.	± 0,4	± 0,5	± 0,5	± 0,6	± 0,6	± 0,7
Св. 30 до 45 вкл.		± 0,6		± 0,7		± 0,9

Серповидность (СП) листов должна быть пониженной и на базе 1 м не должна превышать 2 мм.

Требования к точности подлине, нормы плоскостности должны соответствовать требованиям стандартов.

Таблица 2.3

Толщина, мм	Предельные отклонения по толщине листов для симметричного поля допусков при точности ВТ и АТ при ширине, мм					
	1500		Св. 1500 до 2000		Св. 2000 до 3000	
	ВТ	АТ	ВТ	АТ	ВТ	АТ
От 5 до 10 вкл.	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,6	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,8
	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3
Св. 10 до 20 вкл.	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,6	+ 0,7	+ 0,8	+ 1,0
	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3
Св. 20 до 30 вкл.	+ 0,5	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,9	+ 0,9	+ 1,1
	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3
Св. 30 до 45 вкл.	+ 0,7	+ 0,9	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,5
	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3

Таблица 2.4

Толщина, мм	Предельные отклонения по ширине при точности АШ и БШ и ширине листа, мм			
	менее 2000		2000 и более	
	повышенная АШ	нормальная БШ	повышенная АШ	нормальная БШ
До 16 вкл.	10	15	15	20

2.3.3. Для резервуаров, возводимых на территории Российской Федерации, по согласию заказчика допускается поставка листового проката по точности его изготовления спредельными отклонениями по толщине и ширине листов в соответствии с собозначениями и требованиями действующих стандартов.

#### 2.4. Расчетная температура металла

2.4.1. За расчетную температуру металла принимается наиболее низкое из двух следующих значений:

- минимальная температура складируемого продукта;
- температура наиболее холодных суток для данной местности (минимальная среднесуточная температура), повышенная на 5 °C.

При определении расчетной температуры металла не учитываются температурные эффекты специального обогрева и теплоизоляции резервуаров.

2.4.2. Температура наиболее холодных суток для данной местности определяется с обеспеченностью 0,98 по таблице температур наружного воздуха в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

2.4.3. Для резервуаров с рулонной технологией сборки расчетная температура металла, принимаемая по п.2.4.1, при толщинах более 10 мм понижается на 5 °C.

#### 2.5. Рекомендуемые стали

2.5.1. Выбор марки стали для основных элементов конструкций должен производиться с учетом требуемых класса прочности (гарантированного минимального предела текучести), ударной вязкости, толщины проката. В табл. 2.1. приводятся рекомендуемые марки листовой стали, различающиеся по классу прочности, требованиям к ударной вязкости с указанием используемых толщин. В этой же таблице указаны технические условия, по которым поставляется сталь. В табл. 2.5 приводятся требования к химическому составу, а в табл. 2.6 - к механическим свойствам стали.

2.5.2. По требованиям заказчика допускается применять для конструкций резервуаров стали по международным стандартам и национальным стандартам других стран. При этом требованиям характеристикам и качеству стали не должны быть ниже соответствующих требований к отечественным стальям, рекомендованным настоящими Правилами.

**Таблица 2.5**

Наименование (марка) стали	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	Другие элементы	Углеродный эквивалент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ст3сп5	£ 0,22	£ 0,65	0,15- 0,30	0,050	0,040	0,30	0,30	0,30	-	0,020	-	-	£ 0,008 мартен.	As £ 0,08	
C315	£ 0,22	£ 0,65	0,15- 0,30	0,030	0,035	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-			
09Г2С-12 (345-3)	£ 0,15	1,30- 1,70	£ 0,80	0,040	0,035	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-	£ 0,008 мартен.	As £ 0,08	
09Г2С-15 (345-4)													£ 0,012 эл.печь		
09Г2У	£ 0,12	1,4- 1,8	0,17- 0,37	0,010	0,030	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-	£ 0,012	по расчету Ca 0,002- 0,01	
08Г2Б	£ 0,09	0,85- 1,35	0,15- 0,40	0,010	0,030	0,3	0,40- 0,65	0,3	-	-	-	0,02-0,4	-	по расчету Ca 0,002- 0,01	
10Г2ФБ	0,09- 0,12	1,55- 1,75	0,15- 0,35	0,006	0,020	0,30	0,30	0,30	£ 0,035	0,05	0,09- 0,12	0,02- 0,12	£ 0,010	-	£ 0,43
09ГБЮ	0,08- 0,11	1,1- 1,4	£ 0,3	0,006	0,025	0,30	0,30	0,30	-	0,02- 0,05	-	0,06- 0,08	£ 0,010	Ca 0,004	£ 0,38
10Г2СБ	£ 0,13	1,38- 1,8	0,25- 0,50	0,020	0,025	0,30	0,30	0,30	0,005- 0,02	0,01- 0,06	£ 0,10	0,03- 0,05	£ 0,12	-	£ 0,44
08Г2Б-У 08Г2БТ-У	0,07- 0,11	1,45- 1,65	0,2-0,4 0,006	0,010- 0,006	0,020	0,30	0,30	0,30	0,015- 0,04	£ 0,05		0,025- 0,45	£ 0,010	-	£ 0,43
C590К (12ГН2М)	£ 0,14	0,90- 1,4	0,020- 0,50	0,035	0,035	0,20- 0,50	1,40- 1,75	0,30	-	0,05- 0,10	0,05- 0,1	-	0,02-0,03	Mo 0,15- 0,25	

ФАО) 112ГН2М ФАО -У	0,09- 0,14	0,09- 0,14	0,2-0,5	0,010	0,020	0,20- 0,50	1,40- 1,75	0,30	-	0,02- 0,05	0,05- 0,10	-	0,02-0,03	Mo 0,15- 0,25	
													Ca 0,002- 0,01		

**Примечание.** При введении ванадия сталь марки 10Г2СБ обозначается 10Г2СФБ.

**Таблица 2.6**

Наименование или марка стали***	Толщина листа, мм	Предел текучести H/mm <sup>2</sup>	Временное сопротивление H/mm <sup>2</sup>	Относительное удлинение, %	Изгиб до параллельности сторон	Ударная вязкость KCV, Дж/см <sup>2</sup> **										После мех. старения при 20 °C	
						+ 20	+ 10	0	- 10	- 15	- 20	- 30	- 35	- 40	- 50	- 60	
не менее																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C255 (Ст3сп5)	От 4 до 10 вкл.	245	380	25	d = 1,5a*			35	30								30
	Св. 10 до 20	245	370	25	d = 1,5a		35	30									30
	Св. 20 до 40	235	370	25	d = 2,0a	35	30										30
C315	До 10 вкл.	315	440	21	d = 2,0a			35	30								30
	Св. 10 до 20	296	420	21	d = 2,0a			35	30								30
	Св. 20 до 40	275	400	21	d = 2,0a		35	30									30
	Св. 40 до 50	255	390	21	d = 2,0a												30
C345-3 (09Г2С-12)	От 4 до 10 вкл.	345	490	21	d = 2a									35			35
(09Г2С-15)	Св. 10 до 20	325	470	21	d = 2a								35				35
	Св. 20 до 40	305	460	21	d = 2a						35						35
	Св. 40 до 60	285	450	21	d = 2a				35								35
09Г2У	От 8 до 20 вкл.	305	440-640	21	d = 2a									35			35
	Св. 20 до 32	295	440-640	21	d = 2a								35				35
08ГНБ	От 8 до 25 вкл.	350	500	26	d = 2a									50			35
10Г2ФБ	От 4 до 9	450	550	22	d = 2a						60	50	35				35
	От 10 до 28 вкл.	430	520	17	d = 2a				60	50			35				35
09ГБЮ	От 4 до 12 вкл.	390	550	23	d = 2a								60				35
10Г2СБ	От 8 до 15 вкл.	480-600	590-690	22	d = 2a						50						
	Св. 15 до 25	480-600	590-690	22	d = 2a						50						
08Г2БТ-У, 08Г2Б-У	От 8 до 16 вкл.	480-580	590-690	22	d = 2a					70	50						50
C590 К	От 10 до 40 вкл.	590	685	14	d = 3a					50	35						35
122ГН2М ФАО -У	От 10 до 40 вкл.	690-785	690-880	14	d = 3a						50	35					35

\* d - диаметр оправки; a -толщина образца.

\*\*При изменении для марки стали нормируемого значения ударной вязкости область применения его меньшего значения ограничивается температурой, при которой нормируется большее значение ударной вязкости.

\*\*\*Для сталей С255, С315, С345-3, С345-4, С590, 09Г2У разрешается вплоть до 2002года аттестацию качества проводить на образцах типа Менаже.

## 2.6. Требования к ударной вязкости

2.6.1. Для определения ударной вязкости металла испытанию должны быть подвергнуты образцы с V-образным надрезом, ось надреза которых должна быть перпендикулярной к поверхности листа. Для листов толщиной 10 мм и более применяются образцы типа 11, для листов толщиной от 7,5 до 10 мм - образцы типа 12, для листов толщиной от 5 до 7,5 мм - образцы типа 13.

2.6.2. Определение ударной вязкости проводят на поперечных образцах, у которых длинная сторона ориентирована поперек главному направлению прокатки листов.

2.6.3. Испытанию при заданной температуре подвергаются три образца от партии (листа). Определяется среднее значение ударной вязкости, которое должно быть не ниже нормированной величины. Для одного из трех образцов допускается значение ударной вязкости ниже нормированной величины, но не ниже 70% от нее.

2.6.4. Выбор температуры испытания зависит от гарантированного минимального предела текучести стали.

Для листов с гарантированным минимальным пределом текучести 390 МПа и ниже температура испытания определяется по графику (рис. 2.1). При этом учитывают гарантированный минимальный предел текучести, расчетную температуру металла, толщину листа.

Для листов с гарантированным минимальным пределом текучести выше 390 МПа температура испытаний должна быть не выше расчетной температуры металла.

Гарантированный минимальный предел текучести для выбранного варианта стали и толщины листа может быть взят по табл. 2.6.

2.6.5. Нормированная величина ударной вязкости зависит от гарантированного минимального предела текучести и направления вырезки образцов (поперечных или продольных). На поперечных образцах для листов с пределом текучести 345 МПа и ниже она равна 35 Дж/см<sup>2</sup>, для листов с более высоким гарантированным пределом текучести она составляет не менее 50 Дж/см<sup>2</sup>.




Рис. 2.1. График определения температуры испытания с учетом предела текучести, расчетной температуры металла и толщины листов (штриховой линией показан порядок действий).

2.6.6. Для стали спределом текучести 315 МПа и ниже допускается (в интервале температур, ограничиваемых сверху нормируемым уровнем ударной вязкости 35 Дж/см<sup>2</sup>) снижение нормируемого значения ударной вязкости на поперечных образцах до 30 Дж/см<sup>2</sup> при условии, что для одного из трех образцов разрешается снижение значения ударной вязкости на 5% ниже нормированной величины.

2.6.7. Для фасонногопроката определение ударной вязкости производится на продольных образцах, длинная сторона которых совпадает с длиной проката, при этом нормируемое значение ударной вязкости марки стали повышается по сравнению с листовым прокатом аналогичной толщины на 20 Дж/см<sup>2</sup>.

2.6.8. Для сталей, у которых в нормативных документах отсутствуют требования по ударной вязкости на образцах типа Шарпи, допускается оценку качества стали проводить на образцах типа Менаже. При этом уровень ударной вязкости и температура испытания образцов назначаются на основании нормативных документов.

## 2.7. Условия приемки

2.7.1. Листовая сталь для основных элементов конструкций должна поставляться металлургическими организациями партиями. Партию составляют листы одной марки стали, одной плавки-ковша, одной толщины, изготовленные по одинаковой технологии, включая режимы прокатки и термической обработки. Масса поставляемой партии проката из углеродистой стали не должна превышать норм, установленных стандартом.

2.7.2. Листы каждой партии должны сопровождаться документом о качестве. В документе о качестве кроме характеристики, предусмотренных требованиями стандарта, должны быть указаны характеристики, предусмотренные дополнительными требованиями настоящих Правил.

## 2.8. Дополнительные требования, указываемые в заказе листов

2.8.1. В заказе на изготовление проката для основных элементов конструкций резервуаров наряду с наименованием марки стали, номером стандарта, геометрических размеров листов(толщины, ширины, длины) и их массы указываются следующие дополнительные требования:

симметричное расположение поля допуска по толщине или поле допуска с постоянным предельным низким отклонением, равным 0,3 мм;

точность изготовления потолщине (ВТ или АТ), по ширине (АШ или БШ), по плоскости (ПО или ПВ), по серповидности (СП);

масса партии (40 т);

ограничение углеродного эквивалента для стали класса прочности 390 и ниже ( $C_{\text{ЭКВ}} < 0,43\%$ );

требования к ударной вязкости: тип образца (11, 12 или 13 согласно действующему стандарту, поперечные или продольные); температура испытания, °С; нормированная величина ударной вязкости (30, 35, 50, 60 или 70 Дж/см<sup>2</sup>).

Качество поверхности листов должно удовлетворять требованиям стандарта.

2.8.2. При заказе металлоконструкции по п. 2.3.3 требования к прокату по размерам, толщине, ширине, точности проката по толщине, плоскости и серповидности характера кромки указываются в соответствии с установленными требованиями.

2.8.3. По требованию заказчика листы стали для основных элементов конструкций должны применяться с гарантированной сплошностью после ультразвукового контроля в соответствии со стандартом. Класс сплошности - 0; 1. Неконтролируемые зоны листа не должны превышать: у продольной кромки - 5 мм, у поперечной кромки - 10 мм.

## 2.9. Фасонный прокат

Фасонный прокат, входящий в состав основных элементов конструкций резервуаров (элементы каркаса стационарных крыш, опорные кольца резервуаров с плавающей крышей, подкосы, кольца жесткости стенки и др.), также должен удовлетворять требованиям к материалу, предусмотренным п. 2.2 и 2.6. Это оговаривается в соглашении с изготовителем конструкций резервуара с поставщиком фасонного проката.

## 2.10. Материалы и спомогательных конструкций

Требования к материалам и спомогательных конструкций должны соответствовать строительным нормам и правилам для строительных стальных конструкций с учетом условий эксплуатации, действующих нагрузок и климатических воздействий.

## 2.11. Сварочные материалы

Сварочные материалы (электроды, сварочная проволока, флюсы, защитные газы) должны выбираться в соответствии с требованиями технологического процесса изготовления и монтажа конструкций и выбранных марок стали. При этом применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать механические свойства сварного шва не ниже свойств, установленных требованиями для рекомендуемых в настоящих Правилах выбранных сталей.

## 2.12. Материал болтов и гаек

2.12.1. Материалом монтажных болтов и гаек, временно используемых при сборке элементов и спомогательных конструкций (лестниц, площадок, ограждений), а также крыш, опорных колец и т.п., допускается сталь марок 20пс или 20.

2.12.2. При выборе материала болтов и гаек для фланцевых присоединений трубопроводов к патрубкам следует учитывать расчетную температуру металла. При расчетной температуре до -40 °С включительно для болтов и гаек рекомендуется сталь марки Ст3спб, при расчетной температуре от -40 °С до -50 °С включительно - сталь марки 09Г2С категории 12, при расчетной температуре ниже -50 °С - сталь марки 09Г2С категории 13.

2.12.3. Выбор марок стали для фундаментных болтов рекомендуется производить согласно действующему стандарту.

# III. КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ

## 3.1. Сварные соединения и швы

- 3.1.1. Термины и определения сварных соединений принимать в соответствии с нормативными документами на сварку.
- 3.1.1.1. **Стыковое соединение** - сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями.
- 3.1.1.2. **Угловое соединение** - сварное соединение двух элементов, расположенных под углом сваренных в месте их примыкания.
- 3.1.1.3. **Нахлесточное соединение** - сварное соединение двух элементов, расположенных параллельно и частично перекрывающих друг друга.
- 3.1.1.4. **Тавровое соединение** - сварное соединение, в котором торец одного элемента приварен под прямым углом к боковой поверхности другого элемента.

### 3.1.2. Термины и определения сварных швов.

- 3.1.2.1. **Стыковой шов** - сварной шов стыкового соединения с различной разделкой кромок: прямоугольной, X-образной, К-образной, V-образной.
- 3.1.2.2. **Угловой шов** - сварной шов углового, нахлесточного или таврового соединения.
- 3.1.2.3. Типы сварных швов:
- непрерывный шов** - сварной шов без промежутков по длине;
- прерывистый шов** - сварной шов с промежутками по длине, участки шва должны быть не менее 50 мм;
- прихватки, выполняемые для фиксации взаимного расположения свариваемых элементов.
- 3.1.3. Конструктивные элементы сварных соединений и швов, как правило, должны соответствовать требованиям стандартов на применяемый вид сварки:
- для ручной дуговой сварки;
- для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом;
- для дуговой сварки в среде защитных газов.

### 3.1.4. Общие требования к сварным соединениям.

- 3.1.4.1. Сварные швы соединений должны быть плотнопрочными и соответствовать основному металлу по показателям стандартных механических свойств металла шва: пределу текучести, временному сопротивлению, относительному удлинению, ударной вязкости, углугиба.
- 3.1.4.2. Для улучшения коррозионной стойкости металла шва и основной металла по химическому составу должны быть близки друг к другу.
- 3.1.4.3. Технологию сварки следует выбирать таким образом, чтобы избежать возникновения значительных сварочных деформаций и перемещений элементов конструкций.

### 3.1.5. Ограничения на сварные соединения и швы.

- 3.1.5.1. Прихватки не рассчитываются на силовые воздействия.
- 3.1.5.2. Стыковые соединения деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 3.1, могут выполняться так же, как и деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы разделки кромок и размеры сварочного шва следует выбирать по большей толщине.

**Таблица 3.1**

Толщина тонкой детали, мм	Допускаемая разница толщины, мм
до 4	1
свыше 4 до 20	2
свыше 20 до 30	3
свыше 30	4

При разности в толщине свариваемых деталей выше значений, указанных в табл. 3.1, на детали, имеющие большую толщину, должен быть сделан скос под углом 15° с одной или с двухсторон до толщины тонкой детали. При этом конструкцию разделки кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

- 3.1.5.3. Не допускается смещение свариваемых кромок более:

- а) 1,0 мм - для деталей толщиной  $t = 4$  - 10 мм;  
 б) 0,1  $t$  - для деталей толщиной  $t = 10$  - 40 мм, но не более 3 мм.

3.1.5.4. Максимальные катеты угловых сварных швов не должны превышать 1,2 толщины более тонкой детали в соединении.

3.1.5.5. Для деталей толщиной 4-5 мм катет углового сварного шва должен быть равен 4 мм.

Для деталей большей толщины катет углового шва определяется расчетом или конструктивно, но должен быть не менее 5 мм.

3.1.5.6. Заводские сварные соединения рулонных заготовок выполняютсястык.

3.1.5.7. Нахлесточное соединение со сваркой с одной стороны допускается при сборке днища и крыши из рулонных заготовок с величиной нахлестки не менее 30 мм. При полистовой сборке днищ и крыш допускаются сварные соединения листовстык на подкладке и нахлесточные соединения с величиной нахлестки  $5t$ , но не менее 30 мм.

### 3.2. Применяемые соединения

#### 3.2.1. Вертикальные соединения стенки.

Вертикальные соединения стенки должны бытьстыковыми с полным проплавлением по толщине листов (рис. 3.1).



Рис. 3.1. Вертикальныестыковые соединения стенки:

- а) - без разделки кромок; б) - со скосом двух кромок; в) - с двумя скосами кромок;  
 г) - с криволинейным скосом кромок

Вертикальные соединения листов в прилегающих поясах стенки должны бытьсмещены относительно друг друга на расстояние не менее  $8t$ , где  $t$  - наибольшая из толщин листов прилегающих поясов.

Для резервуаров II и III классов при изготовлении стенки из рулонных полотниц допускаются вертикальные заводские и монтажныестыковые соединения без смещения.

Расстояния между швами патрубков, усиливающих листов и швами стенки должны быть не менее: до вертикальных швов - 250 мм, до горизонтальных швов - 100 мм.

Вертикальные соединения первого пояса стенки должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм отстыков окраек днища.

#### 3.2.2 Горизонтальные соединения стенки.

Горизонтальные соединения листов должны выполнятьсядвустороннимистыковыми швами с полным проплавлением (рис. 3.2).




Рис. 3.2. Горизонтальныестыковые соединения стенки:

- а) - без разделкиромок; б) - с криволинейным скосом одной кромки верхнего листа; в) - с двумяскосами одной кромки верхнего листа

Листы вышележащего поясадолжны располагаться в пределах толщины листа нижележащего пояса. Взаимноерасположение листов соседних поясов устанавливается проектом.

### 3.2.3. Соединения днища.

3.2.3.1. Стыковыесоединения применяются при заводском изготовлении рулонируемых полотнищ днищ.Стыковые соединения на остающейся подкладке применяются для сварки кольцевыхкраек, а также при полистовой сборке центральной части днищ.

3.2.3.2. Наклесточныесоединения днища применяются для соединения между собой рулонируемых полотнищднищ, листов центральной части днищ при их полистовой сборке, а также длясоединения центральной части днищ с кольцевыми окрайками (рис. 3.3, 3.4, 3.5).




Рис. 3.4. Соединениелистов центральной части днища



Рис. 3.5. Соединение центральной части с окрайками днища

#### 3.2.4. Соединение днища со стенкой.

Для соединения днища с стенкой применяется тавровое соединение. Для резервуаров с толщиной листов нижнего пояса стенки 20 мм и менее рекомендуется тавровое сварное соединение без разделки кромок (рис. 3.6, а). Размер катета каждого углового шва должен быть не более 12 мм и не менее номинальной толщины окрайки.

Для резервуаров с толщиной листов нижнего пояса стенки более 20 мм должно применяться тавровое сварное соединение с разделкой кромок, представленное на рис. 3.6, б. Сварные швы должны выполняться, как минимум, в два прохода.




Рис. 3.6. Соединение днища со стенкой

#### 3.2.5. Соединение листов крыши.

Для соединения листов крыши применяютсястыковые и нахлесточные соединения.

3.2.6. Соединение стационарной крыши со стенкой резервуара (см. п. 3.7).

### 3.3.1. Общие положения:

**расположение резервуаров** - наземное наспециально устроенном основании, выполненном по заданию заказчика;

**геометрические параметры** - с учетом строительных норм и правил, требований противопожарных норм и с учетом геологических изысканий площадки строительства (в приложении 1 приведены основные параметры резервуаров объемом от 100 до 50000 м<sup>3</sup>, которые предпочтительно применять в соответствии с требованиями настоящего документа);

**метод изготовления** (полистовое или рулонное исполнение) - задает заказчик.

### 3.3.2. Данные, представляемые заказчиком:

геометрические параметры или объем резервуара;

тип резервуара: стационарной крышей (с понтона или без понтона), с плавающей крышей и другие конструктивные особенности;

район строительства;

наименование хранимого продукта с указанием наличия вредных примесей в продукте (содержание серы, сульфидов водорода и т.д.) для обеспечения необходимых мероприятий;

удельный вес продукта;

максимальная и минимальная температура продукта;

избыточное давление и относительное разрежение;

нагрузка от теплоизоляции;

схема расположения и нагрузки от технологического оборудования;

потребность в зачистных люках и зумпфах;

оборачиваемость продукта (изменение уровня налива продукта во времени);

уровень подтоварной воды;

срок службы резервуара;

припуск на коррозию элементов резервуара.

Данные должны быть согласованы заказчиком и проектировщиком.

### 3.3.3. При отсутствии полного задания следует руководствоваться п. 1.4 настоящих Правил.

## 3.4. Конструкция днища

3.4.1. Днища резервуаров могут быть плоскими или коническим с уклоном от центра или к центру (рекомендуемая величина уклона 1:100).

3.4.2. Все листы днищ резервуаров объемом 1000 м<sup>3</sup> и менее должны иметь номинальную толщину не менее 4 мм, исключая припуск на коррозию.

Днища резервуаров объемом от 2000 м<sup>3</sup> и более должны иметь центральную часть из толстенные кольцевые окраинки. Все листы центральной части днища указанных резервуаров должны иметь номинальную толщину не менее 4 мм, исключая припуск на коррозию.

3.4.3. Кольцо из листовокраек должно быть круговой формы с внешней стороны, внутренняя граница окраек может иметь форму правильного многоугольника с числом сторон, равным числу листов окраинки. Радиальная ширина окраинки должна обеспечивать расстояние между внутренней поверхностью стенки и швом приварки центральной части днища не менее 300 мм.

Толщина кольцевых окраек должна быть не менее величин, приведенных в табл. 3.2.

**Таблица 3.2**

Толщина нижнего пояса стенки резервуара, мм	Минимальная толщина кольцевой окраинки, мм
До 7 вкл.	6
8 - 11 вкл.	7
12 - 16 вкл.	9
17 - 20 вкл.	12
20 - 26 вкл.	14
Свыше 26	16

3.4.4. Кольцевые окраинки собираются между собой с клиновидным зазором и свариваются между собой односторонними стыковыми

швами на остающейся подкладке (см. рис. 3.5).

3.4.5. Центральная часть днища может быть выполнена как в полистовом, так и в рулонном исполнении. Рулонные полотнища изготавливаются на заводе из листов, сваренныхстык.

При монтаже центральной части днища полистовым методом применяются нахлесточные и стыковые соединения на остающейся подкладке (см. рис. 3.4).

Нахлесточные соединения днищ свариваются угловым швом только с верхней стороны (см. рис. 3.3).

В зоне пересечения нахлесточного соединения днища с нижним поясом стенки должна быть образована ровная поверхность (см. рис. 3.5).

### 3.5. Конструкция стенки

3.5.1. Расчетные значения толщины листов стенки определяются исходя из проектного уровня наливапродукта или воды при гидроиспытаниях. Номинальные толщины листов стенки резервуара назначаются с учетом минусового допуска на прокат и могут включать припуск на коррозию.

3.5.2. Номинальные толщины стенок резервуара определяются в три этапа:

предварительный выбор толщин поясов;

корректировка толщин при поверочном расчете на прочность, включая и расчет на сейсмическое воздействие для сейсмоопасных районов.

корректировка толщин при проведении расчета на устойчивость.

3.5.3. Предварительный выбор номинальных толщин поясов производится с помощью расчета на эксплуатационные нагрузки, на нагрузку гидроиспытаний и по конструктивным требованиям.

3.5.3.1. Минимальная расчетная толщина стенки  $t_c$ , в каждом поясе для условий эксплуатации рассчитывается по формуле

$$t_c = \frac{[gp(H - z)r]}{R_y \gamma_c},$$

где  $g$  - ускорение свободного падения в районе строительства;

$r$  - плотность продукта;

$H$  - высота наливапродукта;

$z$  - расстояние от дна до нижней кромки пояса;

$r$  - радиус срединной поверхности пояса стенки резервуара;

$R_y$  - расчетное сопротивление материала,

$\gamma_c$  - коэффициент условий работы, равный 0,7 для нижнего пояса, равный 0,8 для всех остальных поясов.

3.5.3.2. Минимальная расчетная толщина стенки в каждом поясе для условий гидравлических испытаний рассчитывается по формуле:

$$t_g = \frac{[gp_b(H_g - z)r]}{R_y \gamma_c},$$

где  $\gamma_b$  - плотность используемой при гидроиспытаниях воды;

$H_g$  - высота налива воды при гидроиспытаниях;

$\gamma_c = 0,9$  - коэффициент условий работы при гидроиспытаниях для всех поясов одинаков (в дополнение к базовым значениям п. 3.5.3.1).

3.5.3.3. Номинальная толщина  $t$  каждого пояса стенки выбирается из сортаментного ряда таким образом, чтобы разность  $t$  и минусового допуска  $D$  на прокат была не меньше максимума из трех величин:

$$t - D \geq \max \{t_c + c, t_g, t_k\},$$

где  $c$  - припуск на коррозию;

$t_k$  - минимальная конструктивно необходимая толщина, определяется по табл. 3.3.

Таблица 3.3

Диаметр резервуара $D$ , м	Толщина стенки $t_k$ , мм
	Рулонное исполнение
	Полистовое исполнение

	Стационарная крыша	Плавающая крыша	ПОЛУЧЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
D < 16	4	4	5
16 £ D < 25	6	5	7
25 £ D < 35	8	6	9
D £ 35	10	8	10

3.5.4. Проверочный расчет на прочность и расчет на устойчивость проводятся для расчетной толщины  $t_p$  поясов, которая определяется как разность номинальной толщины  $t$ , минусового допуска напрокат и припуска на коррозию

$$t_p = t - \Delta - c$$

Проверочный расчет напрочность для каждого пояса стенки резервуара проводится по формуле

$$\left( \sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2 \right)^{0,5} = \frac{R_y \gamma_c}{\gamma_n},$$

или по формуле

$$\sigma_2 = \frac{R_y \gamma_c}{\gamma_n},$$

где  $\sigma_1$  - меридиональное напряжение;

$\sigma_2$  - кольцевое напряжение;

$\gamma_c$  - коэффициент условий работы, принимается по п. 3.5.3.1;

$\gamma_n$  - коэффициент надежности по назначению, для резервуаров:

$\gamma_n = 1,1$  - I класса,

$\gamma_n = 1,05$  - II класса,

$\gamma_n = 1,0$  - III класса.

Расчетные формулы приведены для резервуара со стационарной крышей. При расчете резервуара сплавающей крышей нагрузки в формулах пп. 3.5.4.1, 3.5.4.2, обязаные своим происхождением стационарной крыше, не учитываются.

3.5.4.1. Кольцевое напряжение  $\sigma_2$  вычисляется для нижней точки каждого пояса:

$$\sigma_2 = \frac{[g\rho(H-z) + 1,2P_u]r}{t_p},$$

где  $P_u$  - избыточное давление в резервуаре (в дополнение к обозначениям п. 3.5.3.1).

В формуле учтен коэффициент надежности по нагрузке для избыточного давления в резервуаре.

3.5.4.2. Меридиональное напряжение  $\sigma_1$  с учетом коэффициентов надежности по нагрузке и коэффициентов для основного сочетания нагрузок вычисляется для нижней точки пояса по формуле

$$\sigma_1 = \frac{[1,05G_M + 0,95(1,05G_0 + 1,2G_y)]}{(2prt_p)} + \frac{(0,9 \times 1,4s - 0,95 \times 1,2P_u)r}{(2t_p)},$$

где  $G_M$  - масса металлоконструкций выше расчетной точки,

$G_0$  - масса стационарного оборудования выше расчетной точки,

$G_y$  - масса утеплителя выше расчетной точки,

$s$  - полное нормативное значение снеговой нагрузки.

3.5.4.3. Расчет на сейсмическое воздействие выполняется специализированной организацией.

3.5.4.4. При невыполнении условия п. 3.5.4 следует увеличить толщину соответствующего пояса.

3.5.5. В качестве альтернативного варианта по согласованию с заказчиком минимальные расчетные толщины  $t_c$  каждого пояса стенки для условий эксплуатации и минимальные расчетные толщины  $t_g$  для условий гидравлических испытаний могут назначаться на основе расчета наибольших мембранных кольцевых напряжений  $\sigma_2$  в каждом поясе стенки, рассматриваемой как составная цилиндрическая оболочка переменной толщины. Границные условия в местах сопряжения стенки с днищем задаются в виде нулевых радиальных перемещений изгибающего момента, равного пластическому моменту в листе окайки. Подбор толщин производится итерационным методом, уменьшая начальную толщину, определенную по п. 3.5.3.1, пока выполняется условие п. 3.5.4.

Назначение минимальной толщины по описанной методике в резервуарах большого объема может уменьшить расчетную толщину поясов.

3.5.6. Расчет стенкирезервуара на устойчивость выполняется с помощью проверки соотношения

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_{cr1}} + \frac{\sigma_2}{\sigma_{cr2}} \leq 1,$$

где  $\sigma_{cr1}$  - первое (меридиональное) критическое напряжение,

$\sigma_{cr2}$  - второе (кольцевое) критическое напряжение.

3.5.6.1. Первоекритическое напряжение вычисляется по формуле

$$\sigma_{cr1} = \frac{CEt_{pmin}}{r},$$

где  $t_{pmin}$  - расчетная толщина самого тонкого пояса стенки (обычно верхний пояс).

Коэффициент С может быть вычислен по формулам

$$C = 0,04 + \frac{40t_{pmin}}{r} \quad \text{при } 400 \leq \frac{r}{t_{pmin}} < 1220,$$

$$C = 0,085 - \frac{r}{t_{pmin} \times 105} \quad \text{при } 1220 \leq \frac{r}{t_{pmin}} \leq 2500.$$

3.5.6.2. Второекритическое напряжение вычисляется по формуле

$$\sigma_{cr2} = 0,55E \left( \frac{r}{H_r} \right) \left( \frac{t_{pmin}}{r} \right)^{1,5},$$

где  $H_r$  - редуцированная высота резервуара, а при постоянной толщине стенки для резервуара со стационарной крышей  $H_r$  равно полной высоте стенки резервуара  $H_0$ .

3.5.6.3. Редуцированная высота резервуара вычисляется по формуле

$$H_r = \sum_i h_i \left( \frac{t_{pmin}}{t_p} \right)^{2,5},$$

где  $t_{pi}$  - расчетная толщина  $i$ -го пояса,

$h_i$  - высота  $i$ -го пояса.

В резервуарах сплавающей крышей для верхнего пояса в качестве  $h_i$  берется расстояние от нижней кромки пояса до ветрового кольца.

3.5.6.4. Меридиональное напряжение вычисляется для нижней кромки участка стенки постоянной толщины по формуле

$$\sigma_1 = \frac{\left[ 1,05G_m + 0,95(1,05G_0 + 1,3G_y) \right]}{(2\rho t_p)} + \frac{(0,9 \times 1,4s - 0,95 \times 1,2P_{vac})r}{(2t_p)},$$

где  $P_{vac}$  - величина относительного разрежения в резервуаре (вакуум).

Знак напряжения сжатия  $s_1$  условно заменен на положительный.

3.5.6.5. При расчете на устойчивость кольцевое напряжение  $s_2$  в резервуарах со стационарной крышей зависит от  $P_{vac}$  и эквивалентного ветрового внешнего давления  $P_{bet}$

$$\sigma_2 = \frac{(0,95 \times 1,2P_{vac} + 0,9 \times 0,5P_{bet})r}{t_{pmin}},$$

где  $P_{bet}$  - значение ветрового давления на уровне верха резервуара  $H_0$  (в соответствии с строительными нормами и правилами).

Для резервуаров сплавающей крышей вместо  $P_{vac}$  учитывается разрежение от ветра

$$\sigma_2 = \frac{(0,9 \times 1,4P_{bet} + 0,9 \times 0,5P_{bet})r}{t_{pmin}},$$

где  $c_j$  - аэродинамический коэффициент, определяемый в зависимости от отношения высоты резервуара  $H_0$  к его диаметру (в соответствии со строительными нормами и правилами).

Знак напряжения сжатия  $s_2$  условно заменен на положительный.

3.5.6.6. При невыполнении условия п. 3.5.6 для обеспечения устойчивости стенки можно увеличить толщину верхних поясов или установить промежуточные кольца жесткости, или то и другое вместе.

3.5.7. Расчет положения промежуточных колец жесткости производится следующим образом. Обеспечить устойчивость стенки с помощью промежуточных колец жесткости возможно только привыполнении условия  $s_1/s_{cr1} < 1$ . В этом случае из соотношения п.

3.5.6 при известных  $s_1$ ,  $s_{cr1}$ ,  $s_2$  вычисляется величина второго критического напряжения  $s_{cr2}$  затем из соотношения п.

3.5.6.2 находится значение редуцированной высоты  $H_{rmax}$ , при котором условие п.3.5.6 будет выполнено.

3.5.7.1. Место установки первого промежуточного кольца жесткости определяется по следующему алгоритму. Последовательно суммируются приведенные высоты поясов по формуле п. 3.5.6. Значая с верхнего пояса вниз. Высота верхнего пояса для резервуара с плавающей крышей по-прежнему отсчитывается от уровня ветрового кольца. В процессе суммирования находится номер  $j$ -го пояса, в котором приведенная высота переходит через значение  $H_{rmax}$ , а также приведенная высота  $H_{j1}$ , соответствующая нижней кромке этого пояса. Высота установки кольца над нижней кромкой  $j$ -го пояса  $h_{j1}$  вычисляется по формуле

$$h_{j1} = \frac{(H_{j1} - H_{rmax})}{\left(\frac{t_p \min}{t_{rj}}\right)^{2,5}}$$

Если расчетное место установки кольца попадает ближе 150 мм к горизонтальному сварному шву или есть конструктивные препятствия по установке кольца, место установки переносится выше.

Параметры кольца жесткости находятся по методике п. 3.6.4 в зависимости от диаметра резервуара.

3.5.7.2. После назначения места установки первого кольца жесткости продолжается расчет места установки второго (третьего, ...) кольца жесткости по алгоритму п. 3.5.7.1, полагая, что место стационарной крыши (ветрового кольца открытого резервуара) занимает предыдущее кольцо жесткости.

3.5.7.3. Если приведенная высота последнего участка между нижним кольцом жесткости и днищем окажется существенно меньше допустимой  $H_{rmax}$ , следует распределить общее количество колец по стенке таким образом, чтобы приведенные высоты всех участков были по возможности одинаковыми.

3.5.7.4. В качестве альтернативного варианта по согласованию с заказчиком расчет на устойчивость и определение положения промежуточных колец жесткости могут быть проведены методом конечного элемента с учетом различных толщин поясов оболочки. С помощью такого расчета могут быть уточнены количество и расположение колец жесткости, а также расчетные толщины поясов оболочки. Границные условия для расчета задаются, как описано в п. 3.5.5.

### 3.6. Конструкция колец жесткости на стенке

3.6.1. Резервуары сплавающей крышей должны иметь верхнее кольцо жесткости, устанавливаемое наверхнем пояссе стенки. В соответствии с расчетом на устойчивость стенки резервуара могут устанавливаться промежуточные кольца жесткости, количество которых и положение на стенке определено в п.п. 3.5.7.1 - 3.5.7.3.

3.6.2. Верхнее кольцо жесткости резервуара без стационарной крыши, используемое в качестве обслуживающей площадки, должно иметь ширину не менее 800 мм и иметь ограждение по внешней стороне. Кольцо жесткости должно оборудоваться опорами в виде подкосов, прикрепляемых к стенке резервуара.

3.6.3. Сечение верхнего кольца жесткости подбирается из условия действия в нем максимального изгибающего момента  $M$ , который вычисляется по формуле

$$M = 0,0186 \times 1,4 P_{\text{вет}} r^2 H_0 .$$

В формуле коэффициент надежности по ветровой нагрузке принят равным 1,4.

3.6.3.1. Если верхнее кольцо жесткости выполнено из листа и приварено к стенке сплошным угловым швом, в момент инерции кольца включаются части оболочки стенки шириной до 15 расчетных толщин листа пояса вверх и вниз от места сварки.

3.6.4. В случае необходимости установки промежуточных колец жесткости, место расположения которых рассчитано по методике п. 3.5.7.1, необходимое сечение подбирается из условия восприятия изгибающего момента

$$M = 0,0186 \times 1,4 P_{\text{вет}} r^2 H_{rmax} ,$$

где  $H_{rmax}$  - значение редуцированной высоты стенки, определяемое по методике п. 3.5.7.

3.6.4.1. В момент инерции промежуточного кольца жесткости можно включить части оболочки шириной  $2(r_p)^{0,5}$  выше и ниже места приварки кольца или вычислять его относительно наружной поверхности стенки.

3.6.5. Сечение подкосов верхнего кольца жесткости и расстояние между ними определяются расчетом.

3.6.6. Кольца жесткости располагаются на стенке на расстоянии не менее 150 мм от горизонтальных швов стенки.

3.6.7. Конструкция крепления элементов колец жесткости к стенке резервуара указывается в проекте. Сварные соединения секций колец между собой должны выполнятьсястыковыми швами с полным проваром или на накладках.

3.6.8. При наличии на резервуаре пожарной системы орошения конструкция колец жесткости должна обеспечивать орошение стенки ниже уровня кольца.

### 3.7. Стационарные крыши

3.7.1. В настоящем разделе устанавливаются общие требования к конструкциям стационарных крыш.

Конструкции подразделяются на следующие типы:

самонесущая коническая крыша, несущая способность которой обеспечивается конической оболочкой настила;

каркасная коническая крыша, состоящая из элементов каркаса и настила;

купольная крыша, поверхность которой близка к сферической и образуется изогнутыми элементами каркаса и укрупненными элементами настила.

Разрешается применение крыш других конструкций при условии выполнения общих требований настоящих Правил.

3.7.2. Все крыши по периметру опираются на стенку резервуара с использованием кольцевого элемента жесткости. Минимальный размер кольцевого уголка должен быть не менее 63° 5 мм.

3.7.3. Минимальная номинальная толщина элементов принимается равной 4 мм. Величина прибавки для компенсации коррозии принимается с учетом условий эксплуатации, срока службы искорости коррозии.

3.7.4. Все элементы изулы крыши проектируются таким образом, чтобы максимальные напряжения в них непревышали расчетных (без учета припуска на коррозию).

### 3.7.5. Самонесущая коническая крыша.

3.7.5.1. Рекомендуемые требования к геометрическим параметрам самонесущей конической крыши:

максимальный и минимальный углы наклона образующей крыши к горизонтальной плоскости должны составлять 30° и 15° градусов соответственно;

3.7.5.2. Минимальная расчетная толщина полотна  $t_k$  конической крыши по условию устойчивости без припуска на коррозию определяется по формуле

$$t_k = 4,48 \left( \frac{P}{E} \right)^{0,5} \frac{r}{\sin \theta},$$

где  $P$  - расчетная нагрузка;

$$P = 1,05g_M + 0,95'1,2g_y = 0,95'1,6s + 0,95'1,2P_{vac},$$

здесь  $g_M$  - вес 1 м<sup>2</sup> листа крыши;

$g_y$  - вес 1 м<sup>2</sup> утеплителя;

$s$  - полное нормативное значение снеговой нагрузки;

$P_{vac}$  - величина относительного разрежения в резервуаре под крышой.

$E$  - модуль упругости стали;

$\theta$  - угол крыши с горизонтальной плоскостью.

Формула применима для углов  $\theta < 30^\circ$  и при выполнении условия  $r/(t_k \sin \theta) > 274$ , которое следует проверить после вычисления первого приближения для  $t_k$ . Поскольку  $P$ , в свою очередь, зависит от предварительно неизвестной толщины  $t_k$ , для расчета потребуется несколько последовательных приближений, в качестве начального приближения может быть принята минимальная номинальная толщина по п. 3.7.3.

3.7.5.3. Оболочка крыши может быть изготовлена в виде рулонируемого полотнища (из одной или нескольких частей) или полистовым методом на монтаже.

3.7.5.4. Узел крепления крыши к верху стенки может выполняться по одному из вариантов, представленному на рис. 3.7. Узел должен быть рассчитан на кольцевое растягивающее усилие  $N_k$ , под углом  $\theta$  к горизонту по формуле

$$N_k = \frac{r^2 P}{2 \sin \theta},$$

где  $P$  - расчетная нагрузка, определенная в п. 3.7.5.2.

3.7.5.5. В резервуарах, работающих с избыточным внутренним давлением, узел крепления крыши к верху стенки рассчитывается на кольцевое сжимающее усилие

$$N_k = \frac{r(P_i - g_{min})}{2 \sin \theta}$$

где  $P_i$  - максимальное избыточное давление;

$g_{min}$  - минимальная вертикальная расчетная нагрузка от веса крыши,  $g_{min} = 0,9(g_m + g_y)$ .

Узел должен быть рассчитан на устойчивость при действии погонного усилия  $N_k$ .

3.7.5.6. На рис. 3.7 заштрихована площадь поперечного сечения узла, которую можно использовать для восприятия усилий  $N_k$ . Расчетную площадь составляют участок крыши шириной  $l_c$ , вычисляемой по формуле

$$l_c = 0,6 \left( \frac{rt_k}{\sin \theta} \right)^{0,5},$$

участок стенки резервуара шириной  $l_c$

$$l_c = 0,6(rt_p)^{0,5}$$

и подкрепляющие узел элементы.




Рис. 3.7. Соединения конической крыши со стенкой

### 3.7.6. Каркасная коническая крыша.

3.7.6.1. Угол наклона образующей крыши к горизонтальной поверхности принимается от  $\approx 4,7^\circ$  (уклон 1:12) до  $\approx 9,5^\circ$  (уклон 1:6).

3.7.6.2. Рекомендуется применять каркасные конические крыши двух типов:

сборные щитовые, состоящие из соединенных между собой элементов каркаса и настила;

с настилом, не приваренным к несущим элементам (каркасу). Щиты и стропила крыши крепятся к стенке резервуара и центральному кольцу.

3.7.6.3. Щиты крыш или полотнища настила свариваются между собой внахлестку сверху непрерывным угловым швом. При хранении агрессивных продуктов сварка листов (полотнищ) настила крыши, а также приварка их к каркасу производится как сверху, так и снизу сплошным угловым швом.

3.7.6.4. Крепление настила крыши к верху стенки осуществляется, как правило, через кольцевой уголок жесткости с минимальным размером  $63 \times 5$  мм.

### 3.7.7. Каркасная купольная крыша.

3.7.7.1. Самонесущие купольные (сферические) крыши должны отвечать следующим требованиям:

минимальный радиус сферической поверхности равен  $0,8D$ ;

максимальный радиус  $-1,5D$ , где  $D$  - диаметр резервуара;

минимальная толщина настила - 5 мм.

3.7.7.2. Каркасные купольные крыши могут изготавливаться в виде щитов или раздельно из элементов каркаса и листов настила.

3.7.8. Для конической и купольной крыши каркас и узел крепления к стенке резервуара рассчитываются на прочность от воздействия

расчетной нагрузки  $P$ , определенной по п. 3.7.5.2, иустойчивость (для резервуаров, работающих с избыточным давлением) от нагрузки  $P_f - g_{min}$ , определенной по п.3.7.5.5.




Рис. 3.8. Соединение сферической крышки со стенкой

### 3.8. Плавающие крыши

3.8.1. Плавающие крыши применяются в резервуарах без стационарной крыши в районах с нормативным весом снегового покрова на  $1 \text{ м}^2$  горизонтальной поверхности земли до  $1,5 \text{ кПа}$  включительно.

3.8.2. Плавающие крыши могут быть следующих типов:

плавающая крыша однодечной конструкции с герметичными коробами, расположенными по периметру;

плавающая крыша двухдечной конструкции, состоящая из герметичных коробов, образующих всю поверхность крыши;

плавающая крыша поплавкового типа.

3.8.3. Плавающие крыши проектируются таким образом, чтобы при заполнении и опорожнении резервуара не происходило потопление крыши или повреждение ее конструктивных элементов, а также технологических элементов и приспособлений, находящихся на днище и стенке резервуара.

#### 3.8.4. Расчетные требования.

3.8.4.1. Независимо от плотности хранимого в резервуаре продукта плавучесть плавающих крыш рассчитывается на плотность хранимого продукта, равной  $0,7 \text{ т}/\text{м}^3$ .

3.8.4.2. Плавучесть однодечной плавающей крыши должна быть обеспечена при потере герметичности центральной части и двух смежных коробов.

Плавучесть двухдечной крыши должна быть обеспечена при потере герметичности двух соседних коробов.

По согласованию с заказчиком плавающие крыши могут иметь аварийные водоспуски дождевой воды непосредственно в хранимый продукт.

Конструкция плавающей крыши обеспечивается достаточной прочностью, позволяющей при нахождении настойках в опорожненном резервуаре, выдерживать временную нормативную распределенную нагрузку, равную 1,5 кПа.

### 3.8.5. Конструктивные требования.

3.8.5.1. Плавающая крыша должна контактировать с продуктом, чтобы исключить наличие паровоздушной смеси под ней.

3.8.5.2. Центральная часть и каждый короб плавающей крыши должны быть герметичны и соответствующим образом испытаны (вакуум-камерой или проникающей жидкостью).

В верхней части короба устанавливается смотровой люк для контроля герметичности. Конструкция крышки и бечайки люка должны исключать попадание осадков внутрь короба.

3.8.5.3. Конструкция плавающих крыш должна обеспечивать сток ливневых вод с поверхности к водозабору с их отводом за пределы резервуара. Водозаборное устройство однодечной плавающей крыши должно иметь обратный клапан, исключающий попадание хранимого продукта на плавающую крышу при нарушении герметичности трубопроводов водоспуска.

Номинальный диаметр основного водоспуска должен быть:

для резервуаров диаметром до 30 м - 75 мм;

для резервуаров диаметром от 30 до 60 м - 100 мм;

для резервуаров диаметром свыше 60 м - 150 мм.

Доступ на плавающую крышу обеспечивается лестницей, которая автоматически следует любому положению крыши по высоте. Одним из рекомендуемых типов применяемых лестниц является катучая лестница, которая имеет верхнее шарнирное крепление к стенке резервуара и нижние ролики, перемещающиеся по направляющим, установленным на плавающей крыше. Катучая лестница должна иметь ограждения с двух сторон самовыравнивающиеся ступени и должна быть рассчитана на вертикальную нагрузку 5кН, приложенную в средней точке лестницы при нахождении ее в любом рабочем положении.

3.8.5.4. Зазор между внешним краем крыши и стенкой резервуара, а также между патрубками в крыше и направляющими обеспечивается уплотнением с помощью специальных устройств (затворов).

Материал затворов должен выбираться с учетом совместимости с хранимым продуктом, газоплотности, старения, прочности на истирание, температуры и других факторов.

3.8.5.5. Плавающие крыши должны иметь опорные стойки, позволяющие фиксировать крышу в положении, при котором возможен свободный проход человека по днищу резервуара под плавающей крышей - около 1800 мм.

По требованию заказчика плавающие крыши могут иметь опорные стойки, позволяющие фиксировать крышу в двух нижних положениях - рабочем и ремонтном.

Опорные стойки, изготовленные из трубы или другого замкнутого профиля, должны иметь отверстия для обеспечения дренажа.

Для распределения динамических нагрузок, передаваемых плавающей крышей на днище резервуара, подпорными стойками плавающей крыши должны быть установлены стальные подкладки, приваренные к днищу резервуара сплошным швом.

3.8.5.6. Плавающие крыши должны иметь минимум один люк-лаз (световой люк) номинальным диаметром не менее 600 мм, позволяющий осуществлять вентиляцию и вход обслуживающего персонала под плавающей крышей, когда из резервуара удален продукт.

3.8.5.7. Для исключения вращения плавающей крыши должны использоваться направляющие в виде перфорированных в нижней части труб, которые одновременно могут выполнять и технологические функции, - в них может располагаться устройство для отбора проб или измерения уровня продукта.

3.8.5.8. Все части плавающей крыши, включая катучую лестницу, должны быть электрически взаимосвязаны и соединены со стенкой.

### 3.9. Понтоны

3.9.1. Понтоны применяются в резервуарах со стационарной крышей и предназначены для сокращения потерь продукта от испарения. Резервуары с понтоном должны эксплуатироваться без внутреннего давления и вакуума.

3.9.2. Основные типы понтонов:

мембранные с открытыми или закрытыми коробами, расположенные по периметру;

двухдечной конструкции из герметичных коробов, расположенных по всей площади понтона;

поплавковые с герметичным настилом;

многослойные с применением пенополиуретана с поверхностным покрытием.

3.9.3. Конструкция понтона должна обеспечивать его работоспособность по всей высоте резервуара без перекосов и вращения.

3.9.4. Периферийная стенка (бортик) понтона с учетом его притопления должна превышать уровень продукта не менее чем на 150 мм. Аналогичное превышение должны иметь патрубки понтона.

3.9.5. Пространство между стенкой резервуара и понтоном, а также между патрубками понтона и проходящими сквозь патрубки

элементами должно быть уплотнено с помощью специальных устройств (затворов).

3.9.6. Величина зазора между стенкой резервуара и понтоном должна соответствовать принятой конструкции затвора.

3.9.7. Материал затворов должен выбираться после рассмотрения таких параметров, как температура района строительства резервуара, температура хранимого продукта, проницаемость парами хранимого продукта, прочность на истирание, старение, хрупкость, воспламеняемость других факторов совместности с хранимым продуктом.

3.9.8. Конструкция понтона должна обеспечивать расчетный запас плавучести с учетом плотности хранимого продукта. Расчет плавучести понтона при наличии пустотельных коробов (поплавков) должен производиться для случая, если два любых короба центральная часть понтона потеряют герметичность.

3.9.9. Толщина элементов понтона из стали или алюминиевых сплавов определяется на основании прочностных деформационных расчетов, а также с учетом их коррозионной стойкости в конкретных условиях эксплуатации.

3.9.10. Все соединения понтона, подверженные непосредственному воздействию продукта или его паров, должны быть плотными и проконтролированы на герметичность. Любой уплотняющий соединение материал должен быть совместим с хранимым продуктом.

3.9.11. Понтон обеспечивается фиксированными либо регулируемыми опорами. Нижнее рабочее положение определяется минимальной высотой, при которой конструкции понтона оказываются выше различных устройств, находящихся на стенке или днище резервуара и препятствующих опусканию понтона.

Опоры, изготовленные из замкнутого профиля, должны иметь отверстия в нижней и верхней части для обеспечения дренажа и зачистки.

Во избежание разрушения нарушения плотности особое внимание должно быть уделено креплению опор к элементам понтона.

3.9.12. Для распределения динамических нагрузок на днище резервуара, передаваемых понтоном первых двух типов (п. 3.9.2), под опорами понтона устанавливаются стальные подкладки, приваренные к днищу резервуара сплошным швом.

3.9.13. Понтон должен быть рассчитан таким образом, чтобы в состоянии наплаву или на опорных стойках он мог безопасно удерживать по крайней мере, двух человек (2 кН), которые перемещаются в любом направлении; при этом понтон не должен разрушаться, а продукт не должен поступать на поверхность понтона.

3.9.14. Для исключения вращения понтона должны использоваться направляющие в виде труб, которые одновременно могут выполнять технологические функции, - в них располагаются измерительное устройство и устройство для отбора проб продукта.

Для исключения вращения понтона могут также использоваться тросовые либо другие конструкции.

3.9.15. Понтон может иметь патрубки для установки вентиляционных устройств, которые исключали бывшее всплытие перегрузок на настил понтона. Вентиляционные устройства должны быть достаточными для циркуляции воздуха и газов из-под понтона в то время, когда понтон находится на опорах в нижнем рабочем положении в процессе заполнения и опорожнения резервуара. В любом случае (при наличии или отсутствии вентиляционных устройств) скорость заполнения и опорожнения резервуара в режиме нахождения понтона на стойках должна быть минимально возможной для конкретного резервуара.

3.9.16. В стационарной крыше или на стенке резервуара с понтоном предусматриваются вентиляционные патрубки (отверстия), равномерно расположенные по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга (но не менее двух), и один патрубок в центре. Общая открытая площадь этих патрубков (отверстий) должна быть больше или равна 0,06 м<sup>2</sup> на 1 м диаметра резервуара. При эксплуатации резервуара отверстия вентиляционных патрубков должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10 × 10 мм и предохранительными кожухами для защиты от атмосферных осадков.

3.9.17. Для доступа на понтон в резервуаре должен быть предусмотрен по меньшей мере один люк-лаз в стенке, расположенный таким образом, чтобы через него можно было попасть на понтон, находящийся на опорных стойках.

3.9.18. В стационарной крыше резервуара с понтоном должны быть установлены смотровые люки в количестве не более двух для осуществления визуального контроля уплотнения по периметру понтона. Расстояние между люками должно быть не более 20 м.

3.9.19. Всекопроводящие части понтона должны быть электрически взаимосвязаны и соединены с внешней конструкцией резервуара. Это может быть достигнуто с помощью гибких кабелей, идущих от стационарной крыши резервуара к понтону (минимум два, равномерно расположенные). При выборе кабелей следует учитывать их прочность, коррозионную стойкость, электрическое сопротивление, надежность соединений, гибкость и срок службы.

3.9.20. Закрытые короба понтона, требующие визуального контроля и имеющие доступ с верхней части понтона, должны быть снабжены люками с крышками или иными устройствами для контроля за возможной потерей герметичности.

### 3.10. Резервуары с защитной стенкой

3.10.1. Резервуары с защитной стенкой должны проектироваться, изготавливаться и монтироваться в соответствии с требованиями настоящих Правил и дополнительными указаниями настоящего пункта (3.10).

3.10.2. Резервуары с защитной стенкой состоят из основного - внутреннего резервуара, предназначенного для хранения продукта, и защитного - наружного резервуара, предназначенного для удержания продукта в случае аварии или нарушения герметичности основного резервуара.

Основной резервуар может выполняться со стационарной крышей или с плавающей крышей.

Заделочный резервуар заполняется в виде открытого "стакана", в котором установлен основной резервуар. При наличии на заделочном резервуаре атмосферного козырька, перекрывающего межстенное пространство между наружной и внутренней стенками, должна быть обеспечена вентиляция межстенного пространства путем установки вентиляционных патрубков, равномерно расположенных по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга.

3.10.3. Высота стенки защитного резервуара должна составлять не менее 80% от высоты стенки основного резервуара.

Диаметр защитного резервуара должен назначаться таким образом, чтобы в случае повреждения внутреннего резервуара и

перетекания части продукта в защитный резервуар уровень продукта был на 1 м ниже верха стенки защитного резервуара. При этом ширина межстенного пространства должна быть не менее 1,5 м.

3.10.4. Днище основного резервуара может опираться непосредственно на днище защитного резервуара или для лучшего контроля возможных протечек продукта на разделяющие днища решетки, арматурные сетки или иные прокладки.

Уклон днищ резервуаров с защитной стенкой должен быть только наружу.

3.10.5. При размещении резервуаров с защитной стенкой в составе резервуарных парков следует руководствоваться требованиями строительных норм и правил и противопожарными требованиями, утвержденными в установленном порядке, при этом за диаметр резервуара с защитной стенкой следует принимать диаметр основного резервуара.

Резервуары с защитной стенкой не требуют обвалования.

3.10.6. Испытания резервуаров с защитной стенкой должны выполняться в два этапа:

первый - испытание основного резервуара;

второй - испытание защитного резервуара.

Гидравлическое испытание защитного резервуара следует проводить при заполнении основного резервуара на высоту стенки защитного резервуара путем подачи воды в межстенное пространство до проектного уровня.

По результатам испытаний должны составляться раздельные акты испытаний основного резервуара и акт гидравлического испытания защитного резервуара.

3.10.7. При оформлении бланка заказа на резервуар с защитной стенкой по форме приложения А заказчик должен дать приложение к бланку заказа, где в произвольной форме должен указать основные параметры защитного резервуара.

### 3.11. Патрубки и люки-лазы в стенке

#### 3.11.1. Общие требования.

3.11.1.1. Необходимо применять такие конструкции патрубков и люков-лазов, которые обеспечивают прочность и герметичность врезок, эквивалентные стенке резервуара.

3.11.1.2. Зоны врезок патрубков и люков, расположенных в нижних поясах резервуара, подвергаются воздействию усилий и изгибающих моментов от гидростатического нагружения, нагрузок от трубопроводов, осадок резервуара. Внешние нагрузки от присоединяемых трубопроводов желательно минимизировать с помощью компенсационных устройств.

3.11.1.3. Края отверстий, вырезанных в стенке резервуара, для установки патрубков и люков должны быть очищены и не иметь шероховатостей, превышающих 1 мм, а для конструкций возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже - 40 °C, - 0,5 мм.

3.11.1.4. Все отверстия в стенке для установки патрубков и люков должны быть усилены накладками (воротниками), располагаемыми по периметру отверстий. Допускается установка патрубков с условным проходом до 50 мм без усиливающих накладок.

Минимальная площадь поперечного сечения накладки (в вертикальном направлении, совпадающем с диаметром отверстия) должна быть не менее произведения величины диаметра отверстия на толщину листа стенки резервуара. Рекомендуется выбирать толщину насадки, равную толщине стенки.

Усиление стенки в зонах врезок может не производиться в случае применения в данной зоне стенки вставок-листов большей толщины, которая определяется соответствующим расчетом.

3.11.1.5. Прочность материала накладок предпочтительно должна быть такой же, как и у материала стенки. Допускается применение материала накладок с характеристиками прочности до 80% основного металла стенки при условии сохранения эффективности усиления. Использование материала для накладок с прочностью большей, чем у материала стенки не должно учитываться в запас прочности.

3.11.1.6. Патрубки в стенку резервуара должны ввариваться сплошным швом с полным проплавлением стенки.

Катет ( $K$ ) сплошных угловых швов крепления накладки к стенке резервуара в зоне патрубка должен быть равен толщине стенки при  $t = 4\text{--}6$  мм;  $K = t - 1$  мм при  $t = 7\text{--}10$  мм;  $K = t - 2$  мм при  $t = 11\text{--}15$  мм;  $K = t - 3$  мм при  $t = 16\text{--}22$  мм;  $K = t - 4$  мм при  $t \geq 23$  мм.

3.11.1.7. Усиливающие накладки должны быть снабжены контрольными отверстиями M10, располагаемыми горизонтальной оси патрубка или люка. В случае изготовления усиливающей накладки из двух частей, сваренных горизонтальным швом, контрольные отверстия (по одному в каждой части накладки) располагаются в средней части по высоте полунакладки.

#### 3.11.2. Конструкция патрубков и люков-лазов.

3.11.2.1. Рекомендуемые значения условных проходов патрубков составляют: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 мм.

Конструктивное исполнение патрубков должно соответствовать табл. 3.4, 3.5 и рис. 3.9.

Таблица 3.4

Условный проход патрубка, мм	Минимальная толщина обечайки патрубка, $T_0$ , мм	Минимальное расстояние от стенки до фасадной поверхности фланца $L$ , мм	Диаметр усиливающей накладки $D_H$ , мм	Минимальное расстояние от днища до оси патрубка, $H$ , мм	
				с усиливающей кольцевой накладкой	с П-образной усиливающей накладкой
80	5	200	180	200	150
100	5	200	220	250	150
150	6	200	320	300	200
200	6	250	440	340	240
250	8	250	550	390	290
300	8	250	650	450	340
350	10	300	760	500	390
400	10	300	860	550	430
500	12	350	1060	650	530
600	12	350	-	-	600
700	12	350	-	-	600

Таблица 3.5

Параметры	Обозначения	Размеры				
		4-6	7-10	11-15	16-22	<sup>3</sup> 23
Толщина накладки	$T$					
Катет углового шва	$K_\Pi$	4	8	10	12	14




Рис. 3.9 Общий вид патрубка в стенке резервуара

3.11.2.2. Для расчета патрубков и фланцев условное давление определяется в техническом задании на проектирование. Фланцы патрубков должны соответствовать стандартам, если иное не оговорено заказом.

3.11.2.3. Для проникновения внутрь резервуара при его монтаже, осмотре и проведении ремонтных работ каждый резервуар должен иметь не менее двух люков в I поясе стенки, а резервуары с pontonом (плавающей крышей) кроме того должны иметь не менее одного люка, расположенного на высоте, обеспечивающей выход на ponton (или плавающую крышу).

3.11.2.4. Люки-лазы должны иметь условный проход не менее 600 мм. Основные параметры и конструкции люков-лазов представлены в табл. 3.6 и на рис. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13.

Таблица 3.6

## Основные параметры люков-лазов

Наименование	Обозначение	Размер люка	
		$D_y 600$	$D_y 800$
1	2	3	4
Наружный диаметр крышки и фланца, мм	$D$	755	975
Диаметр расположения болтов, мм	$D_b$	705	920
Количество болтов, шт.	$n$	20	24
Номинальный диаметр резьбы болтов, мм	$M_b$	24	27
Диаметр отверстий под болты, мм	$d_0$	26	30
Минимальная толщина крышки, мм	$T_k$	16	21
Диаметр утолщенной части крышки, мм	$D_{ut}$	670	880
Диаметр выступа крышки, мм	$D_B$	590	780
Наружный диаметр обечайки, мм	$D_o$	630	820
Минимальная толщина обечайки, мм	$T_o$		
При толщине стенки резервуара:			
до 6 мм		6	
св. 6 до 10 мм		8	
св. 10 до 15 мм		10	
св. 15 до 22 мм		12	
св. 22 до 26 мм		14	
св. 26 до 32 мм		16	
св. 32 до 38 мм		20	
Наружный диаметр усиливающей накладки, мм	$D_H$	1260	1640
Катет шва приварки усиливающей накладки к обечайке, мм	$K_o$		
При толщине стенки резервуара:			
до 10 мм		6	
св. 10 до 15 мм		8	
св. 15 до 22 мм		10	
св. 22 до 26 мм		12	
св. 26 до 32 мм		14	
св. 32 до 38 мм		16	




Рис. 3.10. Люк-лаз круглый в I пояске стенки.




Рис. 3.11. Люк-лаз овальный 600 ´ 900 мм в I поясе стенки.





Рис. 3.12. Люк-лаз овальный в III поясе стенки (резервуарс pontonом)



**Рис. 3.13.** Люк-лаз круглый в III поясе стенки (резервуарс pontоном)

Параметры фланцев люков табл. 3.6 принимаются в соответствии со стандартом на условное давление  $P_y = 0,25$  МПа.

Конструктивно исполнение овального люка-лаза размером 600 × 900 мм должно соответствовать рис. 3.11, 3.12 и табл. 3.6 (для толщин обечайки  $T_0$  и катета шва  $K_0$ , принимаемых по люкам с условным проходом  $D_y$  600 и  $D_y$  800).

Для овального люка-лаза (см. рис. 3.11) с усиливающей накладкой до днища резервуара катет углового шва  $K_f$  приварки накладки к днищу принимается по табл. 3.7.

Возможны два варианта усиливющей накладки люка-лаза овального в I поясе:

до днища (см. рис. 3.11);

аналогично люку-лазу овальному в III поясе (рис. 3.12).

3.11.2.5. Крышки люков оборудуются поворотным устройством для облегчения открывания и закрывания.

**Таблица 3.7**

Толщина усиливающей насадки $T = t$ , мм	5-10	11-15	16-20	21-26	26-38
Катет шва $K_f$ , мм	4	6	8	9	12

### 3.12. Патрубки и люки в крыше

3.12.1. Номенклатура и количество патрубков, предназначенных для установки различного оборудования на крыше резервуара, зависят от назначения и объема резервуара и определяются в задании на проектирование.

3.12.2. Рекомендуемые значения условных проходов патрубков составляют 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 и 500 мм. Конструктивное исполнение должно соответствовать рис. 3.14. и табл. 3.8.




Рис. 3.14. Патрубкина крыше

**Таблица 3.8**

Условный проход патрубка $D_y$ , мм	Толщина обечайки патрубка $T_O$ , мм	Диаметр усиливающего листа $D_H$ , мм
100	5	220
150	5	320
200	5	440
250	6	550
300	6	650
350	6	760
400	6	860
500	6	1060

3.12.3. Фланцы патрубков должны, как правило, соответствовать государственным стандартам, утвержденным в установленном порядке, и рассчитываться на условное давление  $P_y = 0,25 - 1,6$  МПа.

3.12.4. Все патрубки в крыше резервуара, эксплуатируемые при избыточном давлении, должны иметь временные заглушки, которые предназначены для герметизации резервуара при проведении испытаний.

3.12.5. Для осмотра внутреннего пространства резервуара, а также для его вентиляции при проведении работ внутри резервуара, каждый резервуар должен быть снабжен не менее чем двумя люками, установленными на крыше резервуара (световые люки). Конструктивное исполнение и схема установки люков должны соответствовать рисунку 3.15.




Рис. 3.15. Люксветовой  $D_y 500$

3.13. Лестницы, площадки, переходы

3.13.1. Лестницы для подъема на резервуар могут выполняться отдельно стоящими, с опиранием на собственный фундамент или кольцевыми - полностью опирающимися на стенку резервуара. Крепление отдельно стоящих лестниц к резервуару должно выполнять ся на уровне верхнего пояса стенки или к верхнему элементу жесткости и средних поясов и должно учитывать перемещение конструкций при возможной осадке оснований. Шахтные лестницы крепятся к фундаментам с помощью анкерных болтов.

Группы соседних резервуаров могут быть соединены между собой переходами. На каждую группу резервуаров должно быть по крайней мере две лестницы (по одной спротивоположных сторон группы).

3.13.2. Лестницы должны соответствовать следующим требованиям:

ступени должны вы полняться из перфорированного или рифленого металла, препятствующего скольжению, и иметь бортовую обшивку высотой 150 мм, препятствующую проскальзыванию ноги;

минимальная ширина лестницы - 650 мм;

максимальный угол по отношению к горизонтальной поверхности - 50°;

минимальная ширина ступеней - 200 мм;

высота ступеней по всей высоте лестницы должна быть одинаковой и не превышать 250 мм; ступени должны иметь уклон вовнутрь 2-5°.

поручень лестницы должен соединяться с поручнем переходов и площадок без смещения; конструкция поручня должна выдерживать нагрузку 0,9 кН, приложенную в верхней точке ограждения; высота поручня 1 м;

конструкция лестницы должна выдерживать сосредоточенный груз 4,5 кН;

максимальное расстояние между стойками ограждения, измеренное вдоль поручня, - 2,5 м;

поручни должны располагаться с обеих сторон кольцевой лестницы, если зазор между стенкой резервуара и лестницей превышает 200 мм, при этом зазор между настилом промежуточной площадки лестницы и стенкой резервуара не должен превышать 150 мм;

кольцевые лестницы должны полностью закрепляться на стенке резервуара, а нижний маршрут не должен доходить до земли на 250 мм.

при полной высоте лестницы более 9 м конструкция лестницы должна включать промежуточные площадки, разница вертикальных отметок которых не должна превышать 6 м.

Вертикальные стремянки обычно не рекомендуются, но если они используются, то должны иметь безопасную клетку (ограждение) при высоте стремянки более 3 м.

3.13.3. Площадки, переходы и ограждения должны выполнять с учетом следующих требований:

переходы должны быть снабжены перилами с открытых сторон;

на резервуарах с составной крышей должны быть установлены площадки обслуживания для обеспечения доступа к местам, где расположено оборудование, требующее регулярной проверки или использования;

ограждение должно устанавливаться по всему периметру крыши, а также по наружной (от центра резервуара) стороне площадок;

переходы, соединяющие любую часть резервуара, с любой частью соседнего резервуара, либо другой отдельно стоящей конструкцией, должны иметь опорные устройства, допускающие свободное перемещение соединяемых конструкций;

настил площадок и переходов должен изготавливаться из перфорированного металла, препятствующего скольжению;

минимальная ширина площадок и переходов на уровне настила - 700 мм;

высота верхнего поручня ограждения над уровнем настила должна быть не менее 1,25 м;

расстояние между продольными планками должно быть не более 400 мм;

минимальная высота бортовой (нижней) полосы ограждения - 80 мм;

площадки, расположенные на высоте, должны иметь бортик высотой не менее 150 мм с зазором 10 мм для стока воды;

максимальный зазор между бортовой полосой и уровнем настила - 20 мм;

высота от уровня настила до средней полосы ограждения - около 0,5 м;

максимальное расстояние между стойками ограждения - 2,5 м;

конструкция площадок и переходов должна выдерживать сосредоточенный груз 4,5 кН;

ограждение должно выдерживать нагрузку 0,90 кН, приложенную в любом направлении к любой точке поручня.

### 3.14. Конструктивные элементы, присоединяемые к стенке резервуара

3.14.1. Конструктивные элементы, присоединяемые к стенке резервуара, подразделяются на временные (технологические приспособления) и постоянные.

3.14.2. Временные конструктивные элементы должны быть удалены до гидравлических испытаний, возникающие при этом повреждения или неровности поверхности должны быть устранены зачисткой абразивным инструментом.

Зачистка поверхности допускается на глубину, не выходящую за пределы минусовых допусков.

3.14.3. Постоянные конструктивные элементы не должны препятствовать перемещению стенки (особенно в зоне нижних поясов) при эксплуатации.

3.14.4. Присоединение конструктивных элементов к стенке должно удовлетворять следующим требованиям:

катет угловых швов крепления конструктивных элементов определяется толщиной стенки и привариваемых элементов и не должен превышать 12 мм;

постоянные конструктивные элементы располагаются не ближе пяти номинальных толщин стенки от оси горизонтальных швов

стенки и днища резервуара, и не ближе десяти номинальных толщин стенки от оси вертикальных швов стенки, а также от края любого другого постоянного конструктивного элемента на стенке;

приварка постоянных конструктивных элементов должна производиться через листовые накладки с окружными углами, которые привариваются сплошным швом по всему контуру;

временные конструктивные элементы привариваются на расстоянии более 50 мм от сварных швов стенки.

### 3.15. Анкерное крепление стенки

3.15.1. Анкерное крепление стенки резервуаров производится: если максимальное избыточное давление превышает суммарный вес стенки резервуара и крыши; если момент опрокидывания резервуара относительно наружного контура стенки от воздействия расчетной ветровой нагрузки при совместном действии внутреннего избыточного давления превышает восстанавливающий момент от веса стенки и крыши, а также присейсмических воздействий.

3.15.2. Возможные конструкции анкерного крепления представлены на рис. 3.16.




Рис. 3.16. Анкерное крепление стенки

3.15.3. Анкерные болты должны быть равномерно затянуты по окончании выдержки под нагрузкой при полном заливке резервуара водой в процессе гидравлических испытаний, а также предусматриваются средства для предотвращения отвинчивания гаек, например установка контргаек.

Минимальный диаметр анкерных болтов 24 мм.

3.15.4. Напряжение ванкерных болтах не должно превышать  $\frac{1}{2}$  предела текучести принимается по нормативным документам на сталь, из которой изготовлены анкерные болты.

3.15.5. Количество анкерных болтов и расстояние между ними определяются расчетом.

## IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ

### 4.1. Общие требования

4.1.1. Заводское изготовление конструкций резервуаров по настоящим Правилам должно производиться на основании:

рабочих (деталировочных) чертежей комплекта монтажной документации (далее - КМД) конструкций резервуаров, разработанных в соответствии с проектом комплекта монтажного (далее - КМ);

утвержденного установленном порядке технологического процесса, обеспечивающего выполнение требований настоящих Правил.

4.1.2. Настоящие Правила предусматривают заводское изготовление и последующий монтаж листовых конструкций резервуаров с использованием следующих технологических методов:

метода рулонирования;

метода полистовой сборки;

комбинированного метода.

4.1.3. Методом рулонирования могут изготавливаться листовые конструкции стенки, днища резервуара, днища плавающей крыши, днища понтона, настила стационарной крыши. Изготовление этих конструкций осуществляется в виде рулонируемых полотнищ, свернутых в габаритные для транспортирования рулоны.

4.1.4. Методом полистовой сборки изготавливаются листовые конструкции, указанные в п. 4.1.3, если они имеют толщины, превышающие предельные значения по п. 4.5.1 для применения метода рулонирования, а также по специальному требованию покупателя.

Комбинированный метод совмещает изготовление листовых конструкций по п.п. 4.1.3, 4.1.4.

Конструкции резервуаров, не указанные в п. 4.1.3 (нерулонируемые конструкции), изготавливаются в виде габаритных отправочных марок - сборочных единиц и деталей.

#### 4.2. Приемка, хранение и подготовка металлопроката

4.2.1. Весь металлопрокат, поступивший из изготовителю, должен подвергаться входному контролю на соответствие требованиям проектной, нормативной и товаросопроводительной документации.

4.2.2. Металлопрокат должен быть рассортирован, замаркирован, сложен по профилям, маркам стали и плавкам. При последующей обработке номер плавки должен быть нанесен клеймением на всех листовых деталях стенок и днищ резервуаров.

4.2.3. Перед подачей в производство металлопрокат должен быть очищен от легкоотслаивающейся окалины и ржавчины, влаги, снега, льда и загрязнений.

4.2.4. Металлопрокат должен храниться в устойчивых штабелях. При хранении на открытом воздухе следует создавать уклон, обеспечивающий сток воды. Не допускается соприкосновение металлопроката с полом или грунтом.

4.2.5. При хранении и выполнении транспортных операций необходимо исключать повреждение кромок и возникновение остаточных деформаций металлопроката.

4.2.6. При невыполнении требований по плоскости листового металлопроката в состоянии поставки лист должен подвергаться правке на многовалковых листоправильных машинах.

4.2.7. Состояние поверхности кромок листового и фасонного проката должно соответствовать требованиям стандарта.

#### 4.3. Обработка металлопроката

4.3.1. Разметку следует производить с помощью рулеток, соответствующих второму классу точности измерительных линеек, а также других измерительных инструментов и шаблонов.

4.3.2. Правка металлопроката должна проводиться способами, исключающими образование вмятин, забоин и других повреждений поверхности. Правка металлопроката в горячем состоянии не допускается, если материал не нагрет до температуры ковки.

4.3.3. Гибка деталей должна проводиться, как правило, на прессах, листогибочных и профилегибочных машинах. Радиусы кривизны деталей устанавливаются проектом КМ с учетом гибки в холодном состоянии.

4.3.4. При гибке деталей на кромогибочных прессах внутренние радиусы закругления должны быть не менее 1,2 толщины деталей из углеродистой стали и 1,8 толщины деталей из низколегированной стали.

4.3.5. Для деталей из низколегированной стали, а также деталей толщиной более 6 мм до гибки следует зачистить механическим способом кромки, пересекающие линии гиба. Высота неровностей по этим кромкам допускается не более 0,3 мм.

4.3.6. Образование монтажных отверстий производится способами продавливания или сверления.

Отклонение диаметра отверстий или их овальность не должны превышать + 1,5 мм.

Завалы размером более 1 мм и трещины в краях отверстий не допускаются.

4.3.7. Продольные и попечевые кромки листовых деталей, предназначенных для изготовления рулонируемых полотнищ, а также стенок резервуаров при полистовой сборке должны подвергаться обработке строганием или фрезерованием.

Листовые детали толщиной до 16 мм допускается резать на гильотинных ножницах без последующей обработки кромок строганием или фрезерованием.


4.3.8. Кромки деталей после механической, кислородной или плазменно-дуговой резки не должны иметь неровностей, заусенцев и завалов, превышающих 1 мм.

4.3.9. Кромки деталей перед сваркой должны быть очищены от скоплений окалины, шлака и других загрязнений в соответствии с требованиями технологического процесса.

4.3.10. Линейные размеры и форма деталей должны обеспечивать собираемость конструкций с учетом заданных размеров и предельных отклонений, а также свободное прилегание деталей или смещение их кромок для выполнения предусмотренных проектом сварных соединений.

Особое внимание должно уделяться обработке листовых деталей стенок резервуаров (рулонируемых или полистовых) и листовых деталей рулонируемых полотнищ днищ и крыш резервуаров. Параметры деталей должны удовлетворять требованиям табл. 4.1.

Таблица 4.1

Тип детали	Наименование параметра	Предельное отклонение, мм
Деталь с четырьмя ортогональными сторонами 	Ширина детали $W$ Длина детали $L$ Длины диагоналей $D$ Разность длин диагоналей Серповидность по длине и ширине листа	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 2,0$ $\pm 3,0$ $\pm 2,0$
Деталь с тремя ортогональными сторонами 	Ширина детали $W$ Длина детали $L$ Отклонение от перпендикулярности продольной и поперечной кромок $Z$	$\pm 0,5$ $\pm 2,0$ $\pm 1,0$
Деталь с двумя ортогональными сторонами 	Ширина детали $W$ Длина детали $L$ Отклонение от перпендикулярности продольной и поперечной кромок $Z$	$\pm 2,0$ $\pm 2,0$ $\pm 1,0$

#### 4.4. Изготовление нерулонируемых конструкций

4.4.1. Изготовление нерулонируемых конструкций, включая сборку, сварку и контроль, должно выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил и указаниями проекта КМ.

4.4.2. Предельные отклонения линейных размеров и формы нерулонируемых конструкций, обеспечивающие собираемость конструкций на монтаже, должны быть указаны в рабочих чертежах. Предельные отклонения нерулонируемых конструкций резервуаров должны назначаться в соответствии с табл. 4.2.

Таблица 4.2

Тип детали или конструкции	Наименование параметра	Предельное отклонение
1	2	3
Листовые детали стенок (при полистовой сборке)	Ширина Просвет между шаблоном (длиной 1,5 м по дуге) и гнутой поверхностью	$\pm 0,5$ мм 3,0 мм
Радиальные щиты конических крыш	Расстояние от обушка гнутого уголка до оси отверстия радиальной балки  Прямолинейность радиальной балки Стрелка кривизны гнутого уголка	$\pm 7,0$ мм  $\pm 5,0$ мм 15,0 мм $\pm 10,0$ мм
Радиальные щиты сферических крыш	Стрелка прогиба радиальной балки Просвет между шаблоном (длиной 1,5 м по дуге) и гнутой поверхностью	$\pm 15,0$ мм 3,0 мм
Секции опорных колец	Стрелка кривизны гнутого швеллера Просвет между шаблоном (длиной 1,5 м по дуге) и поверхностью гнутого швеллера	$\pm 10,0$ мм 3,0 мм
Элементы промежуточных колец жесткости	Стрелка кривизны криволинейной кромки	$\pm 10,0$ мм
Элементы для наворачивания полотнищ	Наружный диаметр колец Отклонение от цилиндрической поверхности на всей длине (между торцевыми кольцами)	$\pm 20,0$ мм $\pm 30,0$ мм
Конструкции (детали) с криволинейной кромкой, присоединяемые встык	Просвет между криволинейной кромкой и шаблоном (длиной 1,5 м)	3,0 мм
Конструкции (детали) с криволинейной кромкой, присоединяемые внахлест	Просвет между криволинейной кромкой и шаблоном (длиной 1,5 м)	5,0 мм
Конструкции (детали) с криволинейной свободной кромкой	Просвет между криволинейной кромкой и шаблоном (длиной 1,5 м)	10,0 мм
Конструкции (детали), присоединяемые по одной стороне или по двум смежным сторонам	Габаритные размеры (длина и ширина)	$\pm 10,0$ мм
Конструкции (детали), присоединяемые по двум противоположным сторонам или по периметру внахлест	Расстояние между присоединяемыми сторонами	$\pm 5,0$ мм
Конструкции (детали), присоединяемые по двум противоположным сторонам (кромкам, сторонам) или по периметру встык	Расстояние между присоединяемыми сторонами (кромкам, сторонам)	$\pm 2,0$ мм

4.4.3. При сборкенерулонируемых конструкций не должно допускаться изменение их формы, непредусмотренное технологическим процессом, а при кантовке и транспортировании -их остаточное деформирование.

Сборка конструкций, какправило, производится в кондукторах.

4.4.4. При сборкенерулонируемых конструкций в новых, ранее не использовавшихся кондукторах,изготовитель должен произвести контрольную сборку следующих конструкцийрезервуара (в объеме, не менее указанного в проекте КМ):

центрального щита,радиальных и опорных элементов стационарных крыш;

коробов понтонов иплавающих крыш.

#### 4.5. Изготовлениерулонируемых полотнищ

4.5.1. Полотнища должнысобираться, свариваться, контролироваться и сворачиваться в рулоны наспециальных установках для рулонирования, действующих по двум основным схемам(с нижним и верхним сворачиванием), показанным на рис. 4.1.




Рис. 4.1. Схемаустановки с верхним сворачиванием (а) и схема установки  
снижним сворачиванием (б).

На установках с нижнимсворачиванием могут изготавливаться полотнища стенок резервуаров толщиной до 18мм, на установках с верхним сворачиванием - полотнища стенок толщиной до 16 мм.Максимальная толщина полотнищ днищ резервуаров, днищ понтонов и плавающих крыш,настила стационарных крыш составляет 7 мм.

4.5.2. Предельныеотклонения ширины полотнища от проектного размера не должны превышать:

при ширине полотнища до9 м - 11 мм;

при ширине полотнища от9 до 15 м - ± 16 мм;

при ширине полотнищасвыше 15 м - ± 19 мм.

4.5.3. Для полотнищстенок выступы отдельных деталей на нижней кромке не должны быть более 1 мм, наверхней кромке - 3 мм.

Для прочих полотнищвыступы деталей, выходящих на свободные (несвариваемые) кромки и выступыдеталей, выходящих на кромки, подлежащие сварке внахлест, не должны быть более5 мм; выступы деталей, выходящих на кромки, подлежащие сварке встык, не должныбыть более 1 мм.

4.5.4. Полотнища недолжны иметь угловых деформаций стыков более 20 мм на длине 1000 мм (рис. 4.2).




Рис. 4.2.

Угловые деформации стыков, выходящих на свободные кромки полотнищ, не должны превышать 30 мм.

4.5.5. Рулоны должны иметь правильную круговую форму, которая обеспечивается жесткостью элементов, на которые наворачиваются полотнища.

4.5.6. Наибольшая масса габариты рулона определяются условиями перевозки, если иное не согласовано покупателем с изготовителем.

4.5.7. Наружный диаметр колец элементов для наворачивания полотнищ должен быть не менее 2,6 м. Расстояние между кольцами должно быть не более 3 м.

Если расстояние между кольцами превышает 2 м, то между ними рекомендуется устанавливать полукольца, устраниющие западания начальной кромки внутрь рулона.

4.5.8. Рулонируемые полотнища стенок резервуаров должны иметь технологический припуск по длине, обеспечивающий сборку монтажных стыков стенки и выполнение требований предельным отклонениям диаметра стенки, указанным в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Вид рулона	Наименование параметра	Величина параметра, мм
Рулон полотнища стенки толщиной 4 мм	Зазоры между витками, не более	50
Рулон полотнища стенки толщиной 5 мм и более	То же	30
Рулон полотнища стенки	Смещение торцевой кромки каждого последующего витка относительно предыдущего, не более	30
	Общее смещение торцевой кромки, не более	80
Рулон полотнищ днищ, днищ понтонов и плавающих крыш, настила стационарных крыш	Зазоры между витками, не более	80

4.5.9. Крепление начальной кромки полотнищ стенок резервуаров должно обеспечивать ее плотное прилегание к кольцам элемента для наворачивания (с зазором не более 15 мм) и отсутствие перегибов витков рулона, связанных с выпучиванием начальной кромки.

При креплении начальной кромки с помощью планок сварные швы приварки планок располагаются за пределами технологического припуска по п. 4.5.8 и на расстоянии не менее 50 мм от швов стенки и ее кромок.

При креплении начальной кромки при толщине более 8 мм непосредственно к кольцам элемента для наворачивания начальная кромка должна иметь технологическую надставку. Рекомендуемые варианты представлены на рис. 4.3. Толщина надставки не должна отличаться от толщины поясов стенки, к которым она приварена, более чем на 2мм.




Рис. 4.3. Технологические надставки на прямолинейных кромках полотнища стенки (а) и технологические надставки на зубчатых кромках полотнища стенки (б).

Толщина планок крепления начальной кромки, сварные швы, которыми планки привариваются к полотнищу и к кольцам элемента для наворачивания, а также швы, которыми начальная кромка (технологическая надставка) приваривается непосредственно к кольцам, рассчитываются на тяговые усилия, возникающие при сворачивании полотнища.

4.5.10. Конечная кромка каждого свернутого в рулон полотнища должна крепиться с помощью привариваемых упаковочных планок шириной не менее 100 мм, толщиной 4-10 мм в зависимости от толщины деталей полотнища.

Упаковочные планки должны ставиться в количестве не менее трех на расстоянии не более 3 м друг от друга и привариваться к полотнищу за пределами технологического припуска по п.4.5.8 и на расстоянии не менее 50 мм от сварных швов полотнища и его кромок.

Упаковочные планки привариваются к полотнищу сварными швами катетом, равным толщине планок, длиной не менее 150 мм с каждой стороны.

Упакованная конечная кромка полотнища не должна отходить от рулона более чем на 100 мм. Величина зазора между конечной кромкой и рулоном, измеренная в середине свободного участка кромки между упаковочными гранками, не должна превышать более чем на 50мм величин зазора в местах установки упаковочных планок.

Для обеспечения плотногоприлегания конечной кромки к рулону может применяться технологическая надставка. Рекомендуемые варианты представлены на рис. 4.3.

4.5.11. Для обеспечения качественного формообразования конечной кромки полотнищ стенок резервуаров всепояса толщиной более 8 мм должны оснащаться технологическими надставками.

4.5.12. Витки рулона должны плотно навиваться друг на друга, а кромки на торцах рулона -располагаться на одном уровне.

4.5.13. Допускается сворачивание в один рулон нескольких полотнищ. При этом конечная кромка каждого полотнища должна быть прикреплена к его предыдущему витку с помощью упаковочных планок.

4.5.14. Последовательность сворачивания в один рулон полотнищ различных конструкций резервуара должна назначаться исходя из обратной последовательности разворачивания этих конструкций при монтаже.

4.5.15. Полотнища стенок резервуаров должны сворачиваться в рулон с учетом их разворачивания на монтаже направлении по ходу часовой стрелки.

4.5.16. При изготовлении полотнищ на установках для рулонирования смежные полотнища следует соединять сплошным швом, прерывистыми швами или тяговыми лентами в количестве не менее двух штук.

Прерывистые швы должны иметь длину не менее 200 мм и располагаться симметрично относительно осей продольных стыков и по краям полотнищ.

Тяговые ленты привариваются на расстоянии не более 3,5 м друг от друга и на расстоянии не менее 200 мм от сварных швов полотнищ. Толщина, количество и расположение лент назначаются в зависимости от характеристик соединяемых полотнищ (размеров, толщины, конфигурации) и тяговых усилий, возникающих в процессе продвижения полотнища по установке для рулонирования.

При сворачивании полотнищ стенок допускается для уменьшения величины телескопичности рулона устанавливать в процессе рулонирования между витками деревянные технологические прокладки толщиной не более 20 мм. Установка прокладок должна осуществляться по технологическому процессу изготовителя, утвержденному в установленном порядке.

#### 4.6. Маркировка

4.6.1. Монтажная маркировка конструкций должна содержать номер завода-изготовителя и условное обозначение монтажного элемента в соответствии с монтажной схемой в рабочих чертежах.

4.6.2. Монтажная маркировка должна наноситься на монтажные элементы в местах, указанных в рабочих чертежах.

Монтажная маркировка рулонируемых элементов должна наноситься на ярлыке, прикрепляемом на торце рулона к элементу для наворачивания или наноситься несмыываемой краской в двухдиаметрально противоположных местах на внутренней или наружной поверхности рулона на расстоянии не более 500 мм от торца рулона.

Монтажную маркировку элементов одной марки, скрепленных в пакет допускается наносить только на крайних элементах, при этом должно быть указано количество элементов в пакете.

4.6.3. Транспортная маркировка должна наноситься на каждом грузовом месте в соответствии с действующими стандартами и должна содержать манипуляционные знаки, а также основные, дополнительные и информационные надписи.

4.6.4. Манипуляционные знаки номеров 9 и 12 согласно стандартам должны ставиться на всех грузовых местах, а знаки номеров 11 и 14 - на пакетах щитов или каркасов стационарных крышек.

4.6.5. Основные надписи наносятся согласно стандарту. В случае отсутствия пункта перевалки груза основные надписи допускается не наносить.

4.6.6. Дополнительные надписи должны содержать:

товарный знак или краткое наименование изготовителя;

условное обозначение резервуара в соответствии с рабочими чертежами;

номер завода-изготовителя.

4.6.7. Информационная надпись должна содержать массу брутто грузового места в килограммах.

4.6.8. Место и способы нанесения транспортной маркировки, форма и размеры манипуляционных знаков и надписей определяются согласно государственным стандартам.

4.6.9. Материалы для нанесения монтажной и транспортной маркировки должны выбираться с учетом соответствующего стандарта.

#### 4.7. Упаковка

4.7.1. Конструкции следуют упаковывать с помощью специальных стальных приспособлений, формируя грузовые места, рассчитанные на перевозку любым видом транспорта в соответствии с действующими правилами и нормами на данном транспорте.

4.7.2. Полотнища должны упаковываться в соответствии с разделом 4.5 настоящих Правил.

4.7.3. Крупногабаритные и неупрочненные конструкции (щиты или каркасы стационарных крыш, секции опорных колец, короба понтонов или плавающих крыш и т.п.) должны соединяться в пакеты с помощью привариваемых деталей крепления или деталей крепления с винтовыми соединениями (с обязательной установкой на них контргаек). Привариваемые детали крепления должны располагаться вне мест монтажной сварки конструкций.

4.7.4. Листы стенки резервуаров при полистовом методе монтажа упаковываются в контейнеры сопиранием на вальцованные по радиусу стенки продольные элементы. Приварка деталей к листам стенки допускается на расстоянии более 50 мм от кромок листов.

4.7.5. Мелкие конструкции и детали должны упаковываться в стальные контейнеры.

4.7.6. Пакеты и контейнеры должны иметь приспособления для строповки (проушины, скобы и т.п.) или обозначенные места для строповки.

4.7.7. Неупрочненные конструкции резервуаров, а также наружные поверхности рулона подлежат временной защите от коррозии изготовителем на время транспортирования и хранения (не менее 6 мес) путем нанесения в один слой грунта ГФ-021, ФЛ-03К или равнозначных. По согласованию с заказчиком грунтование металлоконструкций может производиться.

4.7.8. Возможные изменения условий упаковки согласовываются с покупателем.

#### 4.8. Транспортирование и хранение конструкций резервуаров

4.8.1. Требования настоящего раздела являются общими для изготовления и монтажа.

Условия транспортирования и хранения устанавливаются соответствующим стандартом.

4.8.2. При хранении и производстве транспортных операций должна быть исключена возможность возникновения деформаций конструкций (искривление, смятие поверхностей, повреждение кромок и т.п.).

4.8.3. При хранении на открытом воздухе конструкции не должны соприкасаться с грунтом и на них недолжна застаиваться вода.

4.8.4. Конструкции должны отгружаться транспортом в соответствии с реквизитами, указанными в договоре на поставку.

4.8.5. Размещение грузов на подвижном железнодорожном составе следует назначать таким образом, чтобы обеспечить наибольшую загрузку подвижного состава как по объему, так и по массе. В целях увеличения загрузки подвижного состава допускается согласование с покупателем комплектование в одно грузовое место (рулон, пакет, контейнер) конструкций нескольких резервуаров.

4.8.6. В случае необходимости ограничения массы или габаритов грузовых мест (рулонов, пакетов, контейнеров) покупатель должен согласовывать вопросы отгрузки с изготовителем.

4.8.7. При отгрузке конструкций транспортом покупателя все вопросы перевозки (погрузка, согласование с соответствующими службами движения и т.п.) решает покупатель и согласовывает с изготовителем.

4.8.8. Разгрузка рулона с железнодорожных платформ должна осуществляться на специально подготовленных площадках в соответствии с проектом производства погрузочно-разгрузочных работ. Сбрасывание рулона при разгрузке запрещается.

Разгрузку рулона в зависимости от их массы, а также наличия грузоподъемных средств производят одним из следующих способов:

а) подъем рулона с помощью грузоподъемного крана (кранов) и двух стропов, охватывающих рулон и расположенных на равном расстоянии от центра тяжести рулона (расстояние между стропами должно быть не менее половины длины рулона). Данный способ применяется при наличии двух грузоподъемных кранов или одного крана с траверсой;

б) скатывание рулона под всем разгрузочным балкам с помощью лебедок или тракторов. При этом способе железнодорожная платформа должна быть заторможена башмаками, а под ее край стороны скатывания установлены опорные стойки. Целесообразно площадку разгрузки хранения рулона устраивать в одном уровне с железнодорожной платформой. Скатывание рулона осуществляется с помощью каната, охватывающего рулон минимум в два витка. Концы каната, тяговый идерживающий, закрепляются на лебедках или тракторах.

4.8.9. Конструкции резервуаров от железной дороги к месту монтажа должны транспортироваться в соответствии с действующими инструкциями по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом и правилами дорожного движения, утвержденными в установленном порядке.

4.8.10. Допускается перекатывать рулоны по выровненной грунтовой поверхности с песчаной подсыпкой. Перекатывание должно производиться по ходу витков рулона.

#### 4.9. Ответственность изготовителя

4.9.1. Изготовитель гарантирует соответствие конструктивных решений, принятых при разработке рабочих чертежей, требованиям настоящих Правил и проекту КМ. Согласованные изменения проектов хранятся у изготовителя.

4.9.2. Конструкции, имеющие брак, допущенный изготовителем, подлежат ремонту или замене за счет изготовителя независимо

оттого, на каком этапе был выявлен брак.

## V. МОНТАЖМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

### 5.1. Общие требования

5.1.1. Конструкции, поступившие на монтаж, должны иметь маркировку изготовителя и сертификат качества на конструкции.

5.1.2. Перед началом монтажа производитель работ (монтажник) должен иметь следующую нормативную и проектную документацию:

настоящие Правила;

рабочую документацию (КМ) проектировщика;

рабочие чертежи (КМД) изготовителя;

проект плана производства работ (далее - ППР) на сборку и сварку металлоконструкций резервуара проектировщика.

5.1.3. При отсутствии в документации специальных требований предельные отклонения геометрических параметров конструкций, поступивших на монтаж, должны соответствовать 4-му классу точности.

5.1.4. Монтаж резервуаров должен производиться в соответствии с проектом и требованиями настоящих Правил, строительных норм и правил, разработанного ППР.

5.1.5. ППР разрабатывается проектной организацией и утверждается заказчиком.

В ППР предусматривается:

обустройство монтажной площадки;

технологическая последовательность монтажа и сварки металлоконструкций;

грузоподъемные, тяговые механизмы;

приспособления и такелажная оснастка для монтажа металлоконструкций резервуара;

оборудование, инструменты и материалы для производства монтажно-сварочных работ;

виды и объемы контроля;

мероприятия, обеспечивающие требуемую точность сборки элементов пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

требования к качеству сборочно-сварочных работ для каждой операции в процессе монтажа;

прочность и устойчивость конструкций в процессе монтажа;

степень укрупнения конструкций;

последовательность проведения прочностных (приемочных) испытаний резервуара;

безопасные условия труда.

Предусмотренная ППР технология сборки и сварки металлоконструкций должна обеспечивать заданную геометрическую форму смонтированного резервуара. Отклонения от геометрической формы не должны превышать предельно допустимых значений, предусмотренных настоящими Правилами в табл. 5.2.

5.1.6. Монтажники обеспечиваются инструментами, сварочным оборудованием, грузоподъемными механизмами и прочими материалами, необходимыми для производства монтажа резервуара.

5.1.7. Контроль качества монтажно-сварочных работ обеспечивается пооперационным контролем с ведением журнала установленной формы.

Журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных работ является документом, определяющим объем и последовательность выполнения основных контрольных операций при проведении монтажных работ и оформления сдачи-приемки их представителями монтажника из заказчика по каждому резервуару на объекте сборки. Образец рекомендуемой формы журнала представлен в приложении Г настоящих Правил.

Журнал пооперационного контроля разрабатывается специализированной организацией автором ППР и является основным документом, подтверждающим качественное выполнение работ с соблюдением требований настоящих Правил, и устанавливает персональную ответственность должностных лиц монтажника и заказчика за пооперационную сдачу и приемку строительно-монтажных работ.

5.1.8. В процессе монтажа конструкций резервуара организации, разработавшие проектную документацию, в установленном

порядке осуществляют авторский надзор с ведением журнала авторского надзора.

5.1.9. Детали, приваренные к поверхности резервуара, необходимые только для проведения монтажа, должны быть удалены после окончания работ без повреждения основных металлоконструкций.

5.1.10. В процессе работ по монтажу конструкций резервуаров должна оформляться исполнительная документация в соответствии с приложениями Д1-Д10.

## 5.2. Требования к монтажной площадке

5.2.1. До начала монтажа резервуаров должны быть выполнены все работы по устройству основания (фундамента).

Проектную отмостку основания (фундамента), фундамент под шахтную лестницу и опоры под подводящие трубопроводы рекомендуется выполнять после монтажа металлоконструкций резервуара.

5.2.2. Зона монтажной площадки должна быть спланирована с обеспечением отвода поверхностных вод.

Требования к планировке монтажной площадки, к площадкам складирования, площадкам работы и перемещения кранов, к времененным дорогам, помещениям и другим необходимым благоустройством определяются ППР. План монтажной площадки в обязательном порядке должен быть согласован монтажником с заказчиком.

Граница зоны монтажной площадки должна иметь ограждение по всему периметру и должна быть обозначена предупредительными знаками. Зона монтажной площадки должна иметь не менее двухъездов (выездов).

5.2.3. Монтажная площадка должна быть обустроена временными дорогами для транспортирования и площадками для монтажа металлоконструкции резервуара. Площадки для работы грузоподъемных кранов должны иметь поверхность с соответствующей несущей способностью.

5.2.4. Монтажная площадка должна быть обеспечена: средствами связи и пожаротушения; технической водой; электроэнергией для работы кранов, механизмов, сварочного и другого оборудования, а также для освещения зоны монтажа, временных бытовых и других помещений.

## 5.3. Приемка основания и фундаментов

5.3.1. Приемка основания и фундаментов производится в установленном порядке с обязательным участием представителя монтажника (производителя работ). Приемка оформляется актом по форме рекомендуемой приложением Д1.

5.3.2. Принимаемое основание и фундаменты должны соответствовать требованиям рабочих чертежей проекта.

Пределные отклонения размеров и формы основания и фундаментов от проектных не должны превышать величин, указанных в табл. 5.1.

**Таблица 5.1**

№ п/п	Наименование параметров 2	Предельное отклонение при диаметре резервуара, мм		
		до 12 м	св. 12 м до 25 м	св. 25 м
1	Отметка центра основания при: плоском с подъемом к центру с уклоном от центра	3 0; + 10 0; + 20 0; - 20	4 0; + 20 0; + 30 0; - 30	5 0; + 30 0; + 40 0; - 40
2	Отметки поверхности периметра грунтового основания, определяемые в зоне расположения стенки: - разность отметок смежных точек, через каждые 6 м - разность отметок любых других точек	± 6 12	± 8 16	- -
3	Отметки поверхности кольцевого фундамента (гидроизолирующего слоя), определяемые в зоне расположения стенки: - разность отметок смежных точек, через каждые 6 м - разность отметок любых других точек	± 8 ± 12	± 8 ± 12	± 8 ± 12
4	Ширина кольцевого фундамента, через каждые 6 м	0; + 50	0; + 50	0; + 50
5	Наружный диаметр кольцевого фундамента, четыре измерения (под углом 45°)	± 20	От + 40 до - 30	От + 60 до - 40
6	Толщина гидроизолирующего слоя на поверхности кольцевого фундамента	± 5	± 5	± 5

## 5.4. Приемка металлоконструкций резервуара (входной контроль)

5.4.1. Приемка металлоконструкций резервуара в монтаж производится монтажником в присутствии представителя заказчика.

5.4.2. Контроль качества поставляемых металлоконструкций производится на соответствие их рабочей документации КМ, КМД и

требованиям настоящих Правил. Контроль производится внешним осмотром и измерениями. Проверяют: комплектность поставки согласно от правочным ведомостям; соответствие данных сертификатов на металл и сварочные материалы проектным; наличие карты контроля сварных соединений с указанием ремонтных мест дефектов, заключение на качество сварных швов.

5.4.3. Приемка металлоконструкций резервуара в монтаж оформляется актом приемки по форме, рекомендуемой приложением Д9.

Отмеченные дефекты оформляются актом с приложением дефектной ведомости. Дефектная ведомость передается изготовителю для устранения обнаруженных дефектов.

5.4.4. К акту приемки металлоконструкций в монтаж должны быть приложены:

рабочие чертежи КМДизготовителя;

комплектовочные (отправочные) ведомости;

протокол качества наконструкции резервуара (приложение Д2).

5.4.5. Внешним осмотром измерениями контролируют качество поверхностей проката, узлов и деталей металлоконструкций, поверхности сварных швов. Измерения производятся рулеткой, соответствующей 2-му классу точности, измерительной линейкой и штангенциркулем, а также другими измерительными инструментами и шаблонами. Контроль кривизны деталей, угловых деформаций и смещений кромок встыковых сварных соединениях, катетов швов и т.п. производят шаблонами.

## 5.5. Монтаж

5.5.1. При сборке элементов металлоконструкций следует обеспечить требуемые геометрические параметры. Предельные отклонения этих параметров должны быть указаны в ГПР.

Цель ограничений на отклонения геометрических параметров - получить надежный резервуар, близкий к проектной форме.

Предельно допустимые отклонения размеров и форма смонтированного резервуара не должны превышать значений, указанных в табл. 5.2.

**Таблица 5.2**

№ п/п	Наименование параметров	Предельное отклонение при диаметре резервуара, мм			Контроль (метод, вид регистрации)
		до 12 м	св. 12 м до 25 м	св. 25 м	
1	2	3	4	5	6
1	Днище резервуара				
	1. Высота местных неровностей (хлопунов), при площади неровности до 5 м <sup>2</sup>	60	70	80	Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.
	2. Местные отклонения от проектной формы в зонах радиальных монтажных сварных швов кольца окраек (угловатость)		± 3		Измерительный, каждый сварной шов. Исполнительная схема.
	3. Подъем окраек в зоне сопряжения с центральной частью днища	60	70	80	Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.
	4. Отметка наружного контура днища				
	При пустом резервуаре:				
	разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по периметру	10	15	15	Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.
	разность отметок любых других точек	20	25	30	
	5. При залитом резервуаре:				
	разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по периметру	20	25	30	
	разность отметок любых других точек	30	35	40	
2	Стенка				
	1. Внутренний диаметр на уровне 300 мм от днища	± 30	± 40	± 50	Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.
	Измерение в четырех диаметрах под углом 45°				
	2. Высота стенки: до 12 м вкл. св. 12 м до 18 м.		± 20 ± 30		Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.
	3. Отклонение от вертикали верха стенки ( $H_{ct}$ )		1/200 $H_{ct}$		Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.
	Измерение в четырех диаметрах под углом 45°				
	4. Отклонение по вертикали образующих на высоте каждого пояса ( $H_{Pi}$ )		± 1/200 $H_{Pi}$ + 10		Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.
	5. Измерения через каждые 6 м по всему периметру стенки. Измерения производить в				

	пределах 50 мм ниже горизонтальных швов			
<b>Примечания:</b> 1. Отклонения должны удовлетворять 75% производимых замеров по образующим. Для остальных 25% замеров допускаются предельные отклонения на 30% больше с учетом их местного характера. При этом зазор между стенкой резервуара и понтонов (плавающей крышей) должен находиться в пределах, обеспечиваемых конструкцией уплотняющего затвора.				
2. Не допускается наличие предельных отклонений разных знаков на уровне одного пояса для двух смежных образующих стенки по всей высоте				
6.	Местные отклонения от проектной формы (на длине 1 м): листов толщиной до 6 мм св. 6 мм до 12 мм св. 12 мм	± 16 ± 14 ± 12	Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.	
	Измерения производить вертикальной рейкой и горизонтальным шаблоном, выполненным по проектному радиусу стенки			
7.	Местные отклонения от проектной формы в зонах каждый сварной монтажных сварных швов (угловатость)	В соответствии с требованиями проекта КМ	Измерительный, каждый сварной шов. Исполнительная схема.	
3	Стационарная крыша Разность отметок смежных узлов верха радиальных балок и ферм на опорах	20	Измерительный. Геодезическая исполнительная схема	
4	Понтоны или плавающая крыша 1. Отметки верхней кромки наружного кольцевого листа: разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по периметру разность отметок любых других точек	30 40	Измерительный. Геодезическая исполнительная схема.	
	2. Отклонение наружного кольцевого листа от вертикали на высоту листа. Измерения производить через каждые 6 м по периметру	± 10	Измерительный. Исполнительная схема.	
	3. Отклонение направляющих от вертикали на всю высоту направляющих $H_H$ мм. В радиальном и тангенциальном направлениях	1/1000 $H_H$	Измерительный, каждая направляющая. Исполнительная схема.	
	4. Зазор между верхней кромкой наружного кольцевого листа и стенкой резервуара. Измерения производить через каждые 6 м по периметру (положение понтона на днище)	10	Измерительный. Исполнительная схема.	
	5. Зазор между направляющей и патрубком в понтоне или коробке плавающей крыши (положение понтона на днище)	15	Измерительный, каждая направляющая. Исполнительная схема.	
	6. Отклонение опорных стоек от вертикали при опирании на них понтонов или плавающей крыши	30	Измерительный, каждая стойка. Исполнительная схема.	

### 5.5.2. Монтаж люков и патрубков

При разметке мест установки люков и патрубков в стенке резервуара должны выполняться требования по допускаемым расстояниям между сварными швами.

До выполнения проектных швов приварки люков и патрубков должны контролироваться предельные отклонения расположения их осей и фланцевых поверхностей в соответствии с табл. 5.3.

**Таблица 5.3**

#### Предельные отклонения расположения люков и патрубков в стенке резервуара

№ п/п	Наименование параметра	Предельные отклонения, мм	
		для люков	для патрубков
1	Отметка высоты установки	± 10	± 6
2	Расстояние от наружной поверхности фланца до стенки резервуара	± 10	± 5
4	Отклонение оси патрубка от проектного положения (поворот), измеренное по наружной поверхности фланца	-	6 мм
5	Поворот главных осей фланца в вертикальной плоскости	± 5°	± 5°

5.5.3. Монтаж конструктивных элементов, присоединяемых к стенке и стационарной крыше, выполняется с учетом следующих требований:

конструктивные элементы сварные швы должны иметь геометрические размеры и форму, соответствующие рабочим чертежам; при приварке конструктивных элементов к стенке резервуара должны выполняться требования под опускаемым расстоянием между сварными швами согласно п. 3.13.

5.5.4. При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей с пределом текучести до  $39 \text{ кг}/\text{мм}^2$  и менее при температуре ниже  $-25^\circ\text{C}$ , с пределом текучести выше  $39 \text{ кг}/\text{мм}^2$  при температуре ниже  $0^\circ\text{C}$ .

### *5.5.5. Монтаж резервуаров из рулонированных конструкций*

При строительстве резервуаров из рулонированных конструкций следует соблюдать технологическую последовательность выполнения монтажно-сварочных работ в соответствии с требованиями ППР.

#### 5.5.5.1. Монтаж днища.

При сборке днища резервуара должна быть обеспечена сохранность основания (фундамента) и гидроизолирующего слоя от воздействия различных монтажных нагрузок.

В ППР при разработке технологии сборки элементов днища, имеющего кольцо окраек, должно быть предусмотрено следующее:

стыки между окрайками собираются с зазором клиновой формы, размеры которого должны соответствовать приведенным в чертежах КМ, КМД;

сборку днища начинают с раскладки окраек в проектном положении и сварки стыков между ними на длине 200-250 мм в зоне расположения стенки;

смещение кромок в стыках окраек не должно превышать 10% толщины листа при плотности прилегания к подкладным полосам с зазором не более 0,5 мм. Вмятины на окрайках, в зоне расположения стенки, не допускаются;

величина усадки кольца окраек после сварки.

Предельно допустимые отклонения размеров и формы собираемых под сварку элементов днища должны быть указаны в ППР и журнале по операционного контроля (приложение В).

Для резервуаров спонтоном (плавающей крышей), имеющих мембранные из рулонных полотнищ, до монтажа последних должны быть завершены все работы по сварке и контролю сварных швов той части днища, которая перекрывается мембраной. Сварку остальной части соединений днища следует производить после приварки стенки к днищу наружным сварным швом.

#### 5.5.5.2. Монтаж стенки.

##### Подъем рулона стенки

Подъем рулона стенки в вертикальное положение производят специальными методами в зависимости от наличия у монтажника соответствующих грузоподъемных механизмов (кранов), талежной и монтажной оснастки.

Технология выполнения работ при подъеме рулона должна обеспечивать сохранность полотнища стенки от воздействия монтажных и других нагрузок.

Исходное положение рулона перед подъемом в плане следует принимать с учетом расположения свободного концевого участка полотнища на расстоянии близком к проектному расположению оси монтажного стыка стенки.

##### Разворачивание полотнища стенки

В процессе разворачивания стенки должна быть обеспечена устойчивость полотнища от воздействия ветровых нагрузок, собственного веса, массы устанавливаемых щитов крыши и других нагрузок, возникающих при монтаже.

Раскрепление развернутой части полотнища и выверку ее в вертикальной плоскости производят с помощью закрепленных на ней расчалок. Контроль за вертикальностью стенки следует выполнять постоянно.

##### Формообразование концевых участков полотнища стенки

Перед сборкой монтажного стыка полотнища (полотнищ) стенки должно производиться формообразование начального и конечного участков, имеющих значительные остаточные деформации от рулонирования.

Формообразование проводят на поясах толщиной 8 мм и более. Целью формообразования является приданье начальному и конечному участкам полотнища (полотнищ) стенки перед их сборкой между собой радиуса кривизны, близкого к проектному.

##### Сборка вертикального монтажного стыка стенки

Сборку вертикального монтажного стыка осуществляют с помощью технологических приспособлений с соблюдением проектных зазоров и разделки кромок в соответствии с требованиями ППР.

Предельные отклонения размеров и формы собранного монтажного стыка стенки не должны превышать значений, приведенных в ППР. Предельные отклонения размеров и формы смонтированной стенки после сварки не должны превышать значений табл. 5.2.

#### 5.5.5.3. Монтаж стационарных крыш.

Предельные отклонения размеров и формы смонтированной каркасной стационарной крыши не должны превышать значений,

приведенных в табл. 5.2.

При разработке ППР помонтажу резервуара необходимо учитывать монтажные нагрузки на крышу в целом и ее конструктивные узлы в процессе сборки.

При необходимости должны устанавливаться временные распорки, связи и другие устройства, препятствующие возникновению деформаций. Монтаж стационарной крыши выполняют одним из следующих способов:

монтаж центральной стойкой;

монтаж сверху безцентральной стойки;

монтаж изнутри безцентральной стойки.

Способ монтажа с центральной стойкой применяется для каркасных конических и купольных крыш.

Монтаж крыш начинают с установки центральной монтажной стойки.

Монтажную стойку с центральным щитом крыши устанавливают в центре днища резервуара, а на резервуарах с pontонами - в центре днища pontона. Монтажная стойка устанавливается строго в центре резервуара и раскрепляется расчалками в количестве не менее пяти.

Нижний конец стойки должен опираться на подкладной лист и исключать его перемещение. Конструктивно узел опирания должен быть выполнен "шарнирно" - без приварки стойки к подкладному листу.

Центральный щит крыши, закрепленный на монтажной стойке, должен находиться в горизонтальной плоскости.

Величина перекоса от горизонтальной плоскости, на длине диаметра центрального щита, должна составлять не более  $\pm 5$  мм.

Отклонение центра щита относительно центра резервуара в плане должно составлять не более 10 мм.

На резервуарах с купольной стационарной крышей высотная отметка центрального щита, монтажной стойки должна определяться с учетом проектной высоты и строительного подъема, предусмотренных рабочей документацией КМ.

Монтаж сверху безцентральной стойки применяется для самонесущих конических крыш, а также купольных крыш с раздельными элементами каркаса и настила.

Монтаж изнутри безцентральной стойки применяется для крыш с раздельными элементами каркаса и настила.

#### 5.5.4. Монтаж pontonovи плавающих крыш.

Мембранные pontona и плавающей крыши из рулонированных полотнищ монтируют после сварки днища резервуара и контроля на герметичность сварных швов.

Сборку и сварку мембранных плавающих крыш с кольцом коробов следует выполнять после завершения всех работ по сварке коробов и контролю сварных швов на герметичность.

Кольцо коробов плавающих крыши монтируют непосредственно на днище резервуара, после контроля внутреннего гашения стенки с днищем на герметичность. Конструкции плавающих крыш, имеющие приварные опорные стойки к коробам и каркасу мембранных, монтируют на проектной высоте нижнего положения плавающей крыши.

Предельные отклонения размеров и формы смонтированного pontona (плавающей крыши) не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.2.

### 5.5.6. Монтаж резервуаров полистовой сборки.

#### 5.5.6.1. Монтаж днища.

Отличием монтажа днища резервуара полистовой сборки является сборка его центральной части из отдельных листов на подкладных полосах или в комбинации сборки листов по короткой стороне на подкладных полосах, а по длинной внахлест между собой. Предельные отклонения размеров и формы смонтированного днища не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.2.

#### 5.5.6.2. Монтаж стенки.

При монтаже стенки методом полистовой сборки заказчик при оформлении заказа (договора) на поставку конструкций резервуара должен уточнить подготовку кромок листов стенки в зависимости от принятых способов сварки. Стенка резервуара при полистовой сборке может монтироваться методом наращивания или методом подрашивания.

При монтаже методом наращивания должна быть обеспечена устойчивость стенки от ветровых нагрузок путем установки расчалок и секций временных колец жесткости, служащих в качестве подмостей для сборки и сварки монтажных стыков.

При монтаже методом подрашивания устойчивость конструкции должна обеспечиваться специальной оснасткой, предусмотренной ППР. Метод подрашивания может использоваться самостоятельно или в качестве комбинированного метода при монтаже верхней части стенки из рулонов, а нижних поясов - из отдельных листов.

Сборка листов стенки между собой и с листами днища должна выполняться с применением сборочных приспособлений, обеспечивающих проектные зазоры и совмещение кромок, вертикальность образующих поясов стенки после выполнения сварки. Предельные отклонения размеров и формы смонтированной стенки не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.2.

Требования к угловатости смещению кромок в зоне сварных соединений монтажных стыков стенки аналогичны требованиям, предъявляемым к рулонированным полотнищам.

## VI. СВАРКА РЕЗЕРВУАРОВ

### 6.1. Общие требования

6.1.1. При разработке конструкции резервуара в рабочей документации КМ должны быть определены требования к механическим свойствам сварных соединений и дифференцированно, в зависимости от уровня расчетных напряжений и условий работы соединений, назначен класс сварных швов (допускаемые размеры, вид и количество допускаемых внешних и внутренних дефектов). Кроме того, должен быть назначен объем контроля физическими методами различных сварных соединений резервуара.

Способы сварки, геометрические параметры кромок соединяемых элементов, сварочные материалы, а также технология выполнения монтажных сварных соединений резервуара определяются технологическим проектом сооружения резервуара (ППР) и учитываются в проекте КМ. Применимельно к соединениям, выполняемым на заводе, указанные вопросы решаются при разработке технологических карт или технических условий на изготовление резервуарных конструкций и учитываются в рабочей документации КМД.

6.1.2. Технологические процессы заводской и монтажной сварки должны обеспечивать получение сварных соединений, в полной мере удовлетворяющих требованиям проекта КМ по всему комплексу физико-механических характеристик, а также соответствующих нормам предельно допустимым размерам и видам дефектов с учетом коэффициентов концентрации напряжений.

6.1.3. Заводскую сварку резервуарных конструкций следует выполнять в соответствии с утвержденным технологическим процессом (процедурами), в котором должны быть предусмотрены:

требования к форме и подготовке кромок деталей, подлежащих сварке;

способы и режимы сварки, сварочные материалы, а также последовательность выполнения технологических операций;

конкретные указания по закреплению деталей перед сваркой;

мероприятия, исключающие образование прожогов, смещение шва от его оси и образование других видов дефектов;

мероприятия, направленные на снижение сварочных деформаций.

6.1.4. Монтажную сварку резервуарных конструкций следует выполнять в соответствии с указаниями ППР, в котором должны быть предусмотрены:

наиболее эффективные способы сварки монтажных соединений с учетом их пространственного положения;

сварочные материалы, удовлетворяющие требованиям рабочей документации КМ по уровню механических свойств;

требуемая форма подготовки кромок монтируемых элементов под сварку;

последовательность сварки и порядок выполнения каждого шва, обеспечивающих минимальные деформации перемещения свариваемых элементов;

режимы и указания по технике сварки, которые должны обеспечить необходимый уровень механических свойств сварных соединений, а также получение требуемых структур металла шва и колошновых зон;

необходимая технологическая оснастка и оборудование для выполнения сварных соединений.

Кроме того, в ППР должны быть предусмотрены:

мероприятия по обеспечению требуемого качества подготовки и сборки под сварку свариваемых кромок, а также схема их закрепления и необходимая для этого технологическая оснастка;

допускаемая температура металла, при которой возможна сварка соединений без их подогрева, а также допускаемая скорость ветра в зоне сварки;

условия обеспечения требуемого диапазона скоростей охлаждения сварных соединений резервуарных конструкций при сварке;

указания по технологии производства сварочных работ в зимних условиях (если это предусматривается в соответствии с графиком работ).

6.1.5. В ППР должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение требуемой геометрической точности резервуарных конструкций, включая меры по компенсации или подавлению термоформационных процессов усадки сварных швов, которые могут привести к потере устойчивости тонкостенной оболочки корпуса резервуара и образованию вмятин и выпуклостей его поверхности.

6.1.6. В случаях когда в рабочей документации КМ предусмотрена термическая обработка каких-либо сварных соединений резервуара, в ППР следует разработать технологию ее выполнения, включая способ, режимы термообработки, указания по контролю качества термообработанных соединений.

6.1.7. В ППР должна быть разработана программа контроля качества сварных соединений, включающая способы объемы контроля каждого сварного соединения резервуара.

### 6.2. Рекомендуемые способы сварки

6.2.1. Выбираемые способы и технология сварки резервуарных конструкций должны обеспечивать:

высокую производительность и экономическую эффективность сварочных процессов с учетом объемов выполнения сварки (массы наплавленного металла), затрат на сварочное оборудование и организацию технологического процесса;

высокий уровень однородности и сплошности металла сварных соединений с учетом конкретных условий и требуемого уровня комплекса механических свойств: прочности, пластичности, твердости, ударной вязкости и хладостойкости;

минимальный уровень деформаций свариваемых конструкций.

6.2.2. При заводском изготовлении резервуарных конструкций основными способами сварки являются автоматизированная сварка под флюсом для листовых конструкций и механизированная сварка в углекислом газе или в смеси газов на основе аргонадля решетчатых конструкций и оборудования. При автоматизированной сварке подфлюсом резервуарных полотнищ необходимым является оснащение сварочного оборудования системами слежения электрода за стыком.

6.2.3. Рекомендуемые способы сварки для различных типов сварных соединений при сооружении резервуаров из рулонных заготовок, а также резервуаров, монтируемых полистовым методом, приведены в табл. 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1

**Рекомендуемые способы монтажной сварки резервуаров, сооружаемых из рулонированных полотнищ**

Сварное соединение 1	Рекомендуемый способ сварки 2
Стыковые соединения окраек днища	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой.
Соединения элементов центральной части днища	1. Автоматизированная сварка под флюсом. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой. 3. Механизированная сварка в углекислом газе
Монтажные стыки стенки	Механизированная сварка в углекислом газе.
Уторные швы в сопряжении стенки и днища	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой. 3. Автоматизированная сварка под флюсом.
Сварные соединения каркаса крыши при укрупнении в блоки	Механизированная сварка в углекислом газе.
Соединения люков, патрубков, усиливающих листов на стенке и на крыше	Механизированная сварка в углекислом газе.
Сварные соединения опорных узлов в сопряжении крыши со стенкой и колец жесткости	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Ручная дуговая сварка.
Сварные соединения настила крыши	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой.
Сварные соединения pontонов или плавающих крыш	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой.

Таблица 6.2

**Рекомендуемые способы сварки цилиндрических резервуаров, сооружаемых полистовым способом**

Сварное соединение 1	Рекомендуемый способ сварки 2
Соединения окраек днища	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой.
Соединения элементов центральной части днища	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой. 3. Автоматизированная сварка под флюсом.
Уторные швы в сопряжении стенки днища	1. Автоматизированная сварка под флюсом. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой. 3. Механизированная сварка в углекислом газе.
Вертикальные соединения стенки	1. Автоматизированная сварка с принудительным формированием шва порошковой или активированной проволокой. 2. Механизированная сварка в углекислом газе.
Горизонтальные соединения стенки	1. Автоматизированная сварка под флюсом. 2. Механизированная сварка в углекислом газе. 3. Сварка порошковой проволокой с полупринудительным формированием шва.
Соединение люков, патрубков и их усиливающих листов на стенке и на крыше	Механизированная сварка в углекислом газе.
Сварные соединения каркаса крыши, опорных колец и колец жесткости	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Ручная дуговая сварка.
Соединения настила крыши	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой.
Сварные соединения pontонов или плавающих крыш	1. Механизированная сварка в углекислом газе. 2. Механизированная сварка порошковой проволокой.

6.2.4. Учитывая, что ручная дуговая сварка характеризуется относительно высоким уровнем удельного тепловложения, приводящего к повышенным сварочным деформациям, а также сравнительно низкой производительностью, применение этого способа сварки при сооружении резервуаров должно быть ограничено.

При сварке в углекисломгазе в условиях ветра необходимо применять технологию, обеспечивающую повышениеустойчивости защитной струи газа и стойкости к порообразованию, или применятьзаграждения от ветра.

Для всех типов сварныхсоединений возможно применение ручной дуговой сварки с учетом п. 6.3.3.

### 6.3. Требования кподготовке и сборке конструкций под сварку

6.3.1. До началасварочных работ любые соединения резервуаров должны быть проконтролированы иприняты под сварку по следующим конструктивным и технологическим критериям:

геометрические параметрыкромок элементов, подготовленных под сварку (величина угла скоса кромок, зазорв стыке, величина притупления, смещение кромок), должны укладываться в поледопусков, предусмотренных проектом;

поверхность кромок, атакже прилегающие к ним зоны шириной 20 мм должны быть зачищены от любыхзагрязнений;

сборочныеприспособления, закрепляющие кромки свариваемых элементов, должны обеспечиватьдостаточную прочность и жесткость, чтобы исключить чрезмерные усадку шовов иперемещения свариваемых элементов.

6.3.2. Закреплениекромок свариваемых элементов должно выполняться преимущественно с помощьюсборочных приспособлений.

При необходимостистановки электроприхваток на монтажныхстыках стенки их рекомендуетсярасполагать с противоположной стороны от части сечения шва, выполняемой первой.Размер прихваток должен быть минимально необходимым. При выполнении зачисткикорня шва такие прихватки удаляются.

Прихватки, выполняемые вугловых инахлесточных соединениях, можно переплавлять только после ихзашлифовки и визуального контроля качества, при этом такие прихватки должны выполняться квалифицированными сварщиками.

6.3.3. Приемку сварныхстыков под сварку осуществляет руководитель сварочных работ, о чем делаетсясоответствующая запись в журнале контроля качества монтажно-сварочных работ.

### 6.4. Требования ктехнологии выполнения сварных соединений

6.4.1. Способы, режимы итехника сварки резервуарных конструкций должны обеспечивать:

требуемый уровень механических свойств сварных соединений, предусмотренный проектом;

необходимую однородность сплошность металла сварных соединений;

оптимальную скоростьохлаждения выполняемых сварных соединений, которая зависит от марки стали,углеродного эквивалента, толщины металла, режима сварки (погонной энергии),конструкции сварного соединения, а также температуры окружающей среды;

минимальный коэффициентконцентрации напряжений;

минимальную величинусварочных деформаций и перемещений свариваемых элементов;

коэффициент формыкаждого наплавленного шва (прохода) в пределах от 1,3 до 2,0 (при сварке сосвободным формированием шва).

6.4.2. При сваркерезервуарных конструкций в зимнее время необходимо систематическиконтролировать температуру металла и, если расчетная скорость осаждения металлашва превышает допускаемое значение для данной марки стали, необходимоорганизовать предварительный, сопутствующий или послесварочный подогревсвариваемых кромок. Требуемая температура и схема подогрева должны бытьопределенны в ППР. Рабочие диапазоны скоростей охлаждения сталей, а такжеминимальные температуры, не требующие подогрева кромок при сварке, которые зависят от углеродного эквивалента, толщины металла, способа сварки и погонной энергии, также должны указываться в технологических проектах. Как правило, при осуществлении подогрева кромок следует нагревать металл на всю толщину в обе стороны от стыка на ширину 100 мм.

При сварке в зимнеевремя, независимо от температуры воздуха и марки стали, свариваемые кромкинеобходимо просушивать от влаги.

6.4.3. При использованииспособов сварки с открытой дугой в зоне производства сварочных работ следуетсистематически контролировать скорость ветра. Допускаемая скорость ветра в зонесварки должна указываться в ППР в зависимости от применяемых способов сварки имарок сварочных материалов. При превышении допускаемой скорости ветра сварка должна быть прекращена или должны быть устроены соответствующие защитныеукрытия.

6.4.4. Сварка должна производиться при стабильном режиме. Колебания величины сварочного тока и напряжения в сети, к которой подключается сварочное оборудование, не должны превышать  $\pm 5\%$ .

6.4.5.Последовательность выполнения всех сварных соединений резервуара и схемы выполнения каждого сварного шва в отдельности должны соблюдаться в соответствии с указаниями ППР исходя из условий обеспечения минимальных сварочных деформаций перемещений элементов конструкций. При выполнении монтажныхстыков стенкипервыми, как правило, должны выполняться швы изнутри резервуара.

6.4.6. Не допускается выполнение сварочных работ на резервуаре при дожде, снеге, если кромкиэлементов, подлежащих сварке, не защищены от попадания влаги в зону сварки.

6.4.7. Все сварныесоединения на днище и стенке резервуаров при ручной или механизированной сваркедолжны выполняться, как правило, не менее чем в два слоя. Каждый слой сварныхшвов должен проходить визуальный контроль, а обнаруженные дефекты должныудаляться.

6.4.8. Удалениедефектных участков сварных швов производится механическим методом (шлифмашинаамили пневмозубилом) или воздушно-дуговой строжкой с последующей зашлифовкой поверхности реза.

6.4.9. Заварку дефектных участков сварных швов следует выполнять способами и материалами, предусмотренными технологией. Исправленные участки сварного шва должны быть подвергнуты повторному контролю физическими методами. Если в исправленном участке вновь будут обнаружены дефекты, ремонт сварного шва должен выполняться при обязательном контроле всех технологических операций руководителем сварочных работ.

Информация о выполненных ремонтных работах сварных соединений должна быть занесена в журнал контроля качества монтажно-сварочных работ.

Выполнение троекратного ремонта сварных соединений в одной и той же зоне должно согласовываться с разработчиком технологического проекта.

6.4.10. Удаление технологических приспособлений, закрепленных сваркой к корпусу резервуара, должно производиться, как правило, механическим способом или кислородной резкой последующей зачисткой мест их приварки заподлицо с основным металлом и контролем качества поверхности в этих зонах. Вырывы основного металла или подрезы в указанных местах недопустимы.

6.4.11. После сварки швы и прилегающие зоны должны быть очищены от шлака и брызг металла.

## VII. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

### 7.1. Общие требования

7.1.1. Контроль качества работ по изготовлению и монтажу конструкций резервуаров должен осуществляться заказчиком, изготовителем и монтажником (производителем работ).

7.1.2. Проектировщик осуществляет авторский надзор за сооружением резервуаров. Представителям заказчика, а также представителям проектной организации, выполняющим авторский надзор, предоставляются свободный доступ ко всем рабочим местам, где выполняются работы по изготовлению и монтажу конструкций резервуаров, и рабочая документация.

7.1.3. При сооружении резервуаров применяются следующие виды контроля качества сварных соединений:

механические испытания сварных соединений образцов-свидетелей;

визуальный контроль всех сварных соединений резервуара;

измерительный контроль с помощью шаблонов, линеек, отвесов, геодезических приборов и т.д.;

контроль герметичности (непроницаемости) сварных швов с использованием проб "мел-керосин", вакуумных камер, избыточного давления воздуха или цветной дефектоскопии;

физические методы - для выявления наличия внутренних дефектов: радиография или ультразвуковая дефектоскопия, а для контроля наличия поверхностных дефектов с малым раскрытием - магнитография или цветная дефектоскопия;

гидравлические и пневматические прочностные испытания конструкции резервуара.

### 7.2. Организация контроля

7.2.1. В проектной документации (ППР) должны указываться методы и объемы контроля всех сварных соединений конструкций резервуара, нормативы для оценки дефектности сварных швов и последовательность работ.

7.2.2. Ответственность за организацию контроля качества сварных соединений, как правило, возлагается на руководителей сварочных работ от изготовителя и монтажника.

7.2.3. Контроль качества сварных соединений резервуаров физическими методами выполняется по заявке, в которой должны быть указаны характеристики соединения, тип и категория шва, толщина металла и марка стали, пространственное положение, объем контроля.

### 7.3. Визуальный контроль

7.3.1. Визуальному контролю должны подвергаться 100% длины всех сварных соединений резервуара.

7.3.2. По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:

по форме и размерам швы должны соответствовать проекту;

швы должны иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность (высота или глубина впадин не должна превышать 1 мм);

металл шва должен иметь плавное сопряжение с основным металлом;

швы не должны иметь недопустимых внешних дефектов.

7.3.3. К недопустимым внешним дефектам сварных соединений резервуарных конструкций относятся трещины любых видов и размеров, несплавления, наплысы, грубая чешуйчатость, наружные поры и цепочки пор, прожоги и свищи.

Подрезы основного металла допускаются не более величин, указанных в табл. 7.1.

7.3.4. Выпуклость швовстыковых соединений не должна превышать значений, указанных в табл. 7.2.

Таблица 7.1

**Допускаемая величина подреза**

Сварное соединение	Класс резервуара по степени опасности		
	III	II	I
Вертикальные поясные швы и соединение стенки с днищем	5% толщины, но не более 0,5 мм	Не более 0,3 мм	Не более 0,2мм
Горизонтальные соединения стенки	5% толщины, но не более 0,8 мм	5% толщины, но не более 0,6 мм	5% толщины, но не более 0,3 мм
Прочие соединения	5% толщины, но не более 0,8 мм	5% толщины, но не более 0,6 мм	5% толщины, но не более 0,6 мм

**Примечание.** Длина подреза не должна превышать 10% длины шва.

Таблица 7.2

Толщина листов, мм	Максимальная величина выпуклости, мм	
	вертикальных соединений стенки	прочих соединений
До 12	1,5	2,0
Св. 12 до 24	2,0	3,0
Св. 24	3,0	4,0

7.3.5. Для стыковых соединений из деталей одной толщины допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга, не более:

для деталей толщиной до 10 мм - 1,0 мм;

для деталей толщиной более 10 мм - 10% толщины, но не более 3 мм.

7.3.6. Выпуклость или вогнутость углового шва не должна превышать более чем на 20% величину катета шва.

7.3.7. Уменьшение катета углового шва допускается не более 1 мм. Увеличение катета углового шва допускается не более следующих значений:

для катетов до 5 мм -1,0 мм;

для катетов свыше 5 мм -2,0 мм.

7.3.8. В местах пересечения сварных швов и в местах исправления дефектов необходимо обеспечивать минимальную концентрацию напряжений за счет обеспечения плавного сопряжения шва с основным металлом.

#### 7.4. Контроль герметичности

7.4.1. Контролю нагерметичность подлежат все сварные швы, обеспечивающие герметичность резервуара, а также плавучесть и герметичность pontoна или плавающей крыши.

7.4.2. Контроль герметичности сварных швов с использованием пробы "мел-керосин" следуют производить путем обильного смачивания швов керосином. На противоположной стороне сварного шва, предварительно покрытой водной суспензией мела или каолина, не должно появляться пятен. Продолжительность контроля капиллярным методом зависит от толщины металла, типа сварного шва и температуры испытания. Заключение о наличии в сварном соединении сквозных дефектов делается не ранее чем через 1 ч после нанесения на шов индикатора сквозных и поверхностных дефектов.

7.4.3. При вакуумном способе контроля герметичности сварных швов вакуум-камеры должны создавать разрежение над контролируемым участком с перепадом давления не менее 250 мм вод. ст. Перепад давления должен проверяться вакуумметром. Неплотность сварного шва обнаруживается по образованию пузырьков в нанесенном на сварное соединение мыльном или другом пенообразующем растворе.

7.4.4. Допускается непроизводить контроль на герметичность стыковых соединений листов стенки толщиной 12 мм и более.

7.4.5. Контроль давлением применяется для проверки герметичности сварных швов приварки усиливающих листовых накладок люков и патрубков на стенке резервуаров. Контроль производится путем создания избыточного воздушного давления от 400 до 4000 мм вод. ст. в зазоре между стенкой резервуара и усиливающей накладкой с использованием для этого контрольного отверстия в усиливающей накладке. При этом на сварные швы внутри и снаружи резервуара должна быть нанесена мыльная пленка, пленка льняного масла или другого пенообразующего вещества, позволяющего обнаружить утечки. После проведения испытаний контрольное отверстие должно быть заполнено ингибитором коррозии.

7.4.6. Контроль герметичности сварных соединений настила крыш резервуаров рекомендуется проводить в процессе гидравлических и пневматических испытаний за счет создания избыточного давления воздуха внутри резервуара до 150 - 200 мм

## 7.5. Физические методы контроля

7.5.1. Объем контроля сварных соединений резервуаров физическими методами определяется в рабочей документации КМ в зависимости от:

класса резервуара постепени опасности;

категории сварного шва;

уровня расчетных напряжений в сварном соединении;

условий и режима эксплуатации резервуара, включая температуру эксплуатации, цикличность нагружения, сейсмичность района и т.д.

### 7.5.2. Контроль радиографический.

7.5.2.1. Контроль радиографический (рентгенографированием или гаммаграфированием) должен производиться в соответствии с нормативными документами, утвержденными установленном порядке, для всех резервуаров объемом 1000 м<sup>3</sup> и более.

Наряду с радиографическим контролем может применяться рентгенотелевизионный контроль согласно установленным нормативным документам.

Радиографический контроль выполняется только после приемки сварных соединений по визуальному контролю.

При контроле пересечений швов рентгеновские пленки должны размещаться Т-образно или крестообразно - подве пленки на каждое пересечение швов.

Снимки должны иметь длину не менее 240 мм, а ширину - согласно соответствующим стандартам. Чувствительность снимков должна соответствовать 3-му классу согласно этому стандарту.

Маркировочные знаки должны устанавливаться согласно стандарту и содержать идентификационные номера резервуара и контролируемого конструктивного элемента, а также номер рентгенограммы, указанный на развертке контролируемого элемента.

Для соединений из деталей толщиной 8 мм и более допускается вместо радиографического контроля применять контроль ультразвуковой дефектоскопией.

7.5.2.2. Оценка внутренних дефектов сварных швов при радиографическом контроле должна производиться по соответствующим стандартам и должна соответствовать:

для резервуаров III класса - 6-му классу;

для резервуаров II класса - 5-му классу;

для резервуаров I класса - 4-му классу.

Допускаемые виды и размеры дефектов в сварных соединениях в зависимости от их класса регламентируются соответствующими стандартами.

7.5.2.3. Радиографический контроль применяется для контроля стыковых сварных швов стенки стыковых швов окраек днищ в зоне сопряжения со стенкой резервуаров.

Количество и размещение рентгенограмм устанавливается следующим образом:

полотнища стенок резервуаров должны контролироваться в соответствии с табл. 7.3;

монтажные стыки полотнищ стенок должны контролироваться в объеме 100% вертикальных швов и всех пересечений вертикальных и горизонтальных швов;

стенки резервуаров полистовой сборки должны контролироваться в соответствии с табл. 7.4.

все радиальные швы колпачевых окраек днищ должны контролироваться в зоне примыкания нижнего пояса стенки (один снимок на каждый радиальный шов).

**Таблица 7.3**

#### **Объем контроля сварных соединений рулонных полотнищ стенки резервуара физическими методами, %**

Зона контроля	PBC III класса объемом 1000 м <sup>3</sup> и более	PBC II класса	PBC I класса
Вертикальные сварные соединения в поясах:			
1, 2	10	25	50
3, 4	5	10	25

остальных	-	5	10
Горизонтальные сварные соединения между поясами:			
1 - 3	5	10	15
3 - 5	2	5	10
остальными	-	2	5

**Примечания:** 1. Участки всех вертикальных сварных соединений в зонах примыкания к днищу длиной не менее 240 мм на резервуар объемом более 1000 м<sup>3</sup> подлежат обязательному контролю.

2. При выборе зон контроля вертикальных и горизонтальных соединений преимущественное внимание следует уделять проверке качества мест пересечения швов.

**Таблица 7.4**

**Объем контроля сварных соединений рулонных полотнищ стенки резервуара физическими методами, %**

Зона контроля	PBC III класса объемом 1000 м <sup>3</sup> и более	PBC II класса	PBC I класса
Вертикальные соединения стенки по поясам:			
1, 2	25	50	100
3, 4	10	25	50
5, 6	5	10	25
остальные	-	5	10
Горизонтальные соединения между поясами стенки:			
1 - 2	5	10	20
2 - 3	2	5	10
3 - 4	-	2	5
остальные	-	1	2

**Примечание.** При выборе зон контроля преимущественно внимание уделять контролю качества мест пересечения швов.

7.5.2.4. При обнаружении недопустимых дефектов сварного шва должны быть определены границы дефектного участка. Кроме того, должен быть сделан дополнительный снимок (не считая снимков, необходимых для определения границ дефекта) в любом месте этого же или другого шва, выполненного тем же сварщиком, который допустил дефект. На схемах расположения рентгенограмм должны быть указаны места, где были обнаружены недопустимые дефекты и проводилось исправление. Если в сварном соединении установлен уровень дефектности более 10%, то объем контроля таких швов удаляется.

**7.5.3. Ультразвуковая дефектоскопия.**

7.5.3.1. Ультразвуковая дефектоскопия производится для выявления внутренних дефектов (трещин, непроваров, шлаковых включений, газовых пор) с указанием количества дефектов, их эквивалентной площади, условной протяженности и координат расположения.

7.5.3.2. Ультразвуковая дефектоскопия должна проводиться в соответствии со стандартом.

**7.5.4. Магнитопорошковая или цветная дефектоскопия.**

7.5.4.1. Контроль магнитопорошковой или цветной дефектоскопией производится в целях выявления поверхностных дефектов основного металла и сварных швов, не видимых невооруженным глазом. Магнитопорошковой или цветной дефектоскопии подлежат:

все вертикальные сварные швы стенки и швы соединения стенки с днищем резервуаров, эксплуатируемых при температуре хранимого продукта выше 120 °C;

сварные швы приварки люков и патрубков к стенке резервуаров после их термической обработки;

места на поверхностях листов стенок резервуаров с пределом текучести свыше 345 МПа, где производилось удаление технологических приспособлений.

**7.5.5. Контроль при гидравлических испытаниях резервуара.**

7.5.5.1. При гидравлических испытаниях резервуара фиксируются и бракуются все места, где появляются течи и отпотинь. После

опорожнения резервуара в этих местах производится необходимый ремонт и контроль.

7.5.5.2. Дефектные места на стиле стационарной крыши и в зоне ее примыкания к стенке, выявленные в процессе пневматических испытаний резервуара, фиксируются по появлению пузырьков на соединениях, покрытых пенообразующим раствором.

## VIII. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ

### 8.1. Общие требования

Настоящие Правила предусматривают обязательное оснащение резервуаров следующими устройствами и оборудованием для безопасной эксплуатации:

дыхательной аппаратурой;

приборами контроля уровня;

устройствами пожарной безопасности;

устройствами молниезащиты.

Полный комплект устанавливаемых на резервуаре устройств и оборудования с его привязкой к проекту КМ должен быть разработан в проекте "Оборудование резервуара", выполненному специализированной (технологической) проектной организацией.

### 8.2. Дыхательная аппаратура

8.2.1. Дыхательная аппаратура должна устанавливаться на стационарной крыше резервуаров и должна обеспечивать проектные величины внутреннего давления и вакуума или их отсутствие (для атмосферных резервуаров и резервуаров с pontonом). В первом случае дыхательная аппаратура выполняется в виде совмещенных дыхательных клапанов (клапанов давления и вакуума) и предохранительных клапанов, во втором случае - в виде вентиляционных патрубков.

8.2.2. Минимальная пропускная способность дыхательных клапанов, предохранительных клапанов и вентиляционных патрубков определяется в зависимости от максимальной производительности приемо-раздаточных операций (включая аварийные условия) последующим формулам:

пропускная способность клапана по внутреннему давлению, м<sup>3</sup>/ч

$$Q = 2,71 M_1 + 0,026 V;$$

пропускная способность клапана по вакууму, м<sup>3</sup>/ч

$$Q = M_2 + 0,22 V;$$

пропускная способность вентиляционного патрубка, м<sup>3</sup>/ч,

$$Q = M_1 + 0,02 V$$

или

$$Q = M_2 + 0,22 V, \text{ что больше},$$

где  $M_1$  - производительность залива продукта в резервуар, м<sup>3</sup>/ч;

$M_2$  - производительность слива продукта из резервуара, м<sup>3</sup>/ч;

$V$  - полный объем резервуара, включая объем газового пространства под стационарной крышей, м<sup>3</sup>.

Не допускается изменение производительности приемо-раздаточных операций после введения резервуара в эксплуатацию без пересчета пропускной способности дыхательной аппаратуры, а также увеличение производительности слива продукта в аварийных условиях.

Минимальное количество вентиляционных патрубков резервуаров с pontonом указано в п. 3.9.16.

Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на повышенные (на 5-10%) величины внутреннего давления и вакуума, чтобы предохранительные клапаны поработали вместе с дыхательными.

8.2.3. Дыхательные и предохранительные клапаны должны устанавливаться совместно с огневыми предохранителями, обеспечивающими защиту от проникновения пламени в резервуар в течение заданного промежутка времени.

8.2.4. Для уменьшения потерь от испарения продукта под дыхательным клапаном рекомендуется устанавливать диск-отражатель, входящий в комплект клапана.

### 8.3. Приборы контроля уровня

8.3.1. Приборы контроля уровня должны обеспечивать оперативный контроль уровня продукта (местный или дистанционный). Максимальный уровень продукта должен контролироваться сигнализаторами уровня (минимум два), передающими сигнал на отключение насосного оборудования. В резервуарах с плавающей крышей или понтоном следует устанавливать на равных расстояниях не менее трех сигнализаторов уровня, работающих параллельно.

8.3.2. При отсутствии сигнализаторов максимального уровня должны быть предусмотрены переливные устройства, соединенные с резервной емкостью или сливным трубопроводом, исключающие превышение уровня залива продукта сверх проектного.

#### 8.4. Устройства пожарной безопасности

8.4.1. Устройства пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов подразделяются на устройства пенного тушения и устройства охлаждения резервуаров.

8.4.2. Устройства пенного тушения должны устанавливаться на резервуарах в соответствии с строительными нормами и правилами в составе стационарных автоматических или передвижных установок пожаротушения.

Устройства пенного тушения состоят из генераторов пены, трубопроводов для подачи раствора пенообразователя, площадок обслуживания генераторов пены. Генераторы пены должны устанавливаться в верхнем поясе стенки резервуаров со стационарной крышей или на кронштейнах выше стенки для резервуаров с плавающей крышей.

При креплении трубопроводов к стенке резервуаров должны учитываться перемещения стенки и конструктивные требования согласно п. 3.13.

Для удержания гасительной пены в зоне уплотняющего затвора резервуаров с понтоном или плавающей крыши по периметру плавающих крыш должен быть установлен кольцевой барьер, верхняя кромка которого превышает верхнюю отметку уплотняющего затвора минимум на 200 мм.

8.4.3. Устройства охлаждения (стационарные установки охлаждения) должны устанавливаться на резервуарах согласно строительным нормам и правилам, а также противопожарным нормам, утвержденным в установленном порядке.

Устройства охлаждения состоят из верхнего горизонтального кольца орошения - оросительного трубопровода с устройствами распыления воды (перфорация, спринклерные или дренажные головки), сухих стояков и нижнего кольцевого трубопровода, соединяющих кольцо орошения с сетью противопожарного водопровода.

Кольцевые трубопроводы должны опираться на приваренные к стенке резервуара кронштейны. Крепление трубопроводов осуществляется на хомутах или болтовых скобах.

8.4.4. Предпочтительно использовать систему подслойного пожаротушения.

#### 8.5. Устройства молниезащиты

8.5.1. Устройства молниезащиты резервуаров проектируются в соответствии с нормативно-технической документацией.

8.5.2. По устройству молниезащиты резервуары относятся ко II категории и должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов по трубопроводам.

8.5.3. Нижний пояс стенки резервуаров должен быть присоединен через токоотводы к заземлителям, установленным на расстоянии не более чем 50 м по периметру стенки, но не менее двух в диаметрально противоположных точках. Соединения токоотводов из заземлителей должны выполняться на сварке. Допускается присоединение резервуара к заземлителям производить на латунных болтах и шайбах через медные или оцинкованные токоотводы и приваренные к стенке резервуара бобышки заземления диаметром 45 мм с резьбовым отверстием M16. Каждое соединение (стенка - токоотвод - заземлитель) должно иметь импульсное сопротивление не более 50 Ом.

Токоотводы и заземлители следует выполнять из стального проката с размерами в сечении, не менее указанных в табл. 8.1.

Таблица 8.1

#### Наименьшие размеры стальных токоотводов и заземлителей

Форма сечения токоотводов и заземлителей	Расположение	
	снаружи, на воздухе	в земле
Круглые стержни диаметром, мм	6	10
Тросы диаметром, мм	6	-
Полосовая сталь:		
сечением, $\text{мм}^2$	48	160
толщиной, мм	4	4
Угловая сталь:		
сечением, $\text{мм}^2$	-	160
толщиной, мм	-	4
Трубы с толщиной стенки, мм	2,5	-

8.5.4. Защита от прямыхударов молнии должна производиться отдельно стоящими или установленными на самомрезервуаре молниеприемниками (молниеотводами). В зону защиты молниеприемников должно входить пространство над каждой единицей дыхательной аппаратуры, ограниченное полуциркулем радиусом 5 м.

Молниеприемники, устанавливаемые на резервуаре, изготавливаются из круглых стержней или труб сплошадью поперечного сечения не менее 100 мм<sup>2</sup>. Крепление молниеприемника к резервуару (к верхнему поясу стенки или к стационарной крыше) должно осуществляться на сварке. Для защиты от коррозии молниеприемники окрашиваются или красят.

8.5.5. В проекте "Оборудование резервуара" (раздел "Молниезащита"), должны быть разработаны мероприятия по защите резервуара от электростатической и электромагнитной индукции в зависимости от электрических характеристик продукта, производительности и условий налива продукта, свойств материала из защитных покрытий внутренних поверхностей резервуара.

Для обеспечения электростатической безопасности нефтепродукты должны заливаться в резервуар безразбрывгивания, распыления или бурного перемешивания (за исключением случаев, когда технологией предусмотрено перемешивание и обеспечены специальные меры электростатической безопасности).

Нефтепродукты должны поступать в резервуар ниже находящегося в нем остатка. При заполнении порожнегорезервуара нефть (нефтепродукты) должна подаваться со скоростью не более 1 м/сдо момента заполнения приемного патрубка или до всплытия понтонов (плавающей крыши). Дальнейшее заполнение резервуара должно производиться со скоростью потока жидкости в падающем трубопроводе, не превышающей следующей величины:

$$V = \sqrt{\frac{0,64}{d}},$$

где  $V$  - скорость потока, м/с;

$d$  - внутренний диаметр трубопровода, м.

## IX. ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА РЕЗЕРВУАРОВ

9.1. Все резервуары состационарной и плавающей крышкой должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию. Резервуары со стационарной крышей без понтонов, эксплуатируемые с установленными на крыше дыхательными клапанами, должны быть испытаны на внутреннее избыточное давление и вакуум.

9.2. Испытания резервуаров проводят после окончания всех работ по монтажу и контролю, передприсоединением к резервуару трубопроводов (за исключением временных трубопроводов для подачи и слива воды для испытаний) и после завершения работ по обвалованию.

9.3. До начала испытания должна быть представлена вся техническая документация, предусмотренная разделами по изготовлению, монтажу и контролю качества резервуаров в соответствии с приложением Д10 к настоящим Правилам.

9.4. Испытание должно проводиться в соответствии с технологической картой испытаний, которая должна быть составной частью ППР.

9.5. Гидравлическое испытание следует проводить наливом воды на проектный уровень залива продукта или до уровня контрольного отверстия, которое предусмотрено для ограничения высоты наполнения резервуара. Налив воды следует осуществлять ступенями поясам с промежутками времени, необходимыми для выдержки и проведения контрольных осмотров.

9.6. На время испытания должны быть установлены и обозначены предупредительными знаками границы опасной зоны с радиусом от центра резервуара, равным не менее двух диаметров резервуара, в которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытаниями.

Всеконтрольно-измерительные приборы, задвижки и вентили временных трубопроводов для проведения испытания должны находиться за пределами обвалования или иного аналогичного защитного сооружения на расстоянии не менее двух диаметров резервуара.

Лица, производящие испытание, должны находиться вне границ опасной зоны. Допуск к осмотру резервуара разрешается не ранее чем через 10 мин после достижения установленных испытательных нагрузок.

Требования техники безопасности для назначения границ опасной зоны при проведении гидравлического испытания резервуаров с защитными стенками разрабатываются с учетом конструктивных особенностей сооружения в технологической карте испытаний.

9.7. Испытание следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C. При испытании резервуаров при температуре ниже 5 °C должна быть разработана программа испытаний, предусматривающая мероприятия по предотвращению замерзания воды в трубах, задвижках, а также обмерзания стенки резервуара.

9.8. В течение всего периода гидравлического испытания все люки и патрубки в стационарной крыше резервуара должны быть открыты.

9.9. Гидравлическое испытание резервуаров с понтоном или плавающей крышей необходимо производить без уплотняющих затворов. Скорость подъема (опускания) понтонов (плавающей крыши) при испытаниях не должна превышать эксплуатационную.

По мере подъема и опускания понтонов в процессе гидравлического испытания производят:

осмотр внутренней поверхности стенки резервуара для выявления и последующей зачистки брызгоплавленного металла,

заусенцев и других острых выступов, препятствующих работе уплотняющего затвора;

измерение зазоров между бортиком или коробом понтоном (плавающей крыши) и стенкой резервуара, которые должны удовлетворять требованиям конструкций уплотняющего затвора, измерение зазоров между направляющими трубами и патрубками в понтоне (плавающей крыше);

наблюдение за работой катушей лестницы, водоспуска и других конструкций.

В процессе испытания следует убедиться в том, что понтон (плавающая крыша) свободно ходит на всю высоту и что он герметичен. Появление влажного пятна на поверхности понтона (плавающей крыше) должно рассматриваться как признак негерметичности.

Уплотняющий затвор следует устанавливать после окончания всех испытаний резервуара, при положении понтона (плавающей крыши) на опорных стойках. Допускается монтировать затвор вовремя гидравлического испытания на стадии слива воды.

9.10. По мере заполнения резервуара водой необходимо наблюдать за состоянием конструкций и сварных швов.

При обнаружении течи из-под края днища или появления мокрых пятен на поверхности отмостки необходимо прекратить испытание, слить воду установить и устранить причину течи.

Если в процессе испытания будут обнаружены свищи, течи или трещины в стенке резервуара (независимо от величины дефекта), испытание должно быть прекращено и вода слита до уровня в случаях:

при обнаружении дефектов I пояса - полностью;

при обнаружении дефектов II - VI поясах - на один пояс ниже расположения дефекта;

при обнаружении дефектов VII пояса и выше - до V пояса.

9.11. Резервуар, залитый водой до верхней проектной отметки, выдерживается под этой нагрузкой в течение следующего времени (если в проекте нет других указаний):

резервуар объемом до 20000 м<sup>3</sup> - не менее 24 ч;

резервуар объемом свыше 20000 м<sup>3</sup> - не менее 72 ч.

Резервуар считается выдержавшим гидравлическое испытание, если в течение указанного времени наполовину стенки или по краям днища не появляются течи и если уровень воды не снижается. После окончания гидравлических испытаний, при залитом до проектной отметки водой резервуаре, производят замеры отклонений образующих от вертикали, замеры отклонений наружного контура днища для определения осадки основания (фундамента).

Предельные отклонения должны соответствовать требованиям табл. 5.2.

Результаты гидравлического испытания оформляются актом по форме, рекомендуемой Приложением Д5.

9.12. Испытание навнутреннее избыточное давление и вакуум проводят во время гидравлического испытания. Контроль давления и вакуума осуществляют U-образным манометром, выведенным по отдельному трубопроводу за обвалование. Избыточное давление принимается на 25%, а вакуум - на 50% больше проектной величины, если в проекте нет других указаний. Продолжительность нагрузки 30 мин.

В процессе испытания резервуара на избыточное давление производят 100% визуальный контроль сварных швов стационарной крыши резервуара.

Результаты испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум оформляются актом по форме рекомендуемой Приложением Д6.

9.13. На резервуар, прошедший испытания, составляется акт завершения монтажа (сборки) конструкций по форме рекомендуемой Приложением Д7.

После завершения монтажа допускается приварка к резервуару каких-либо деталей и конструкций. На резервуаре производятся предусмотренные проектом работы по противокоррозионной защите, устройству теплоизоляции и установке оборудования с оформлением соответствующих документов. После окончания этих работ на резервуаре составляется паспорт по форме приложения Д8, резервуар вводится в эксплуатацию.

## X. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

10.1. Антикоррозионная защита резервуаров для нефти и нефтепродуктов должна разрабатываться с учетом требований строительных норм и правил и согласно соответствующим стандартам с учетом конструктивных особенностей резервуаров, условий их эксплуатации и требуемого срока службы резервуара.

10.2. Для снижения опасности коррозионных повреждений металлоконструкций, способных вывести резервуар из строя, должна быть предусмотрена система мероприятий, включающая нанесение защитных покрытий и (или) увеличение толщины листовых металлоконструкций резервуаров (припуски на коррозию), учитывающее возможную потерю толщины элементов в результате коррозии. Кроме того, должно быть предусмотрено периодическое освидетельствование всей поверхности резервуара не реже одного раза в 5 лет для выявления коррозионных повреждений и участков поверхности с разрушившимися лакокрасочными покрытиями и при необходимости восстановление защитных покрытий. При аномально высоких скоростях коррозии металлоконструкций крыши и верхних поясов стенки резервуаров можно рекомендовать дополнительно в этой зоне атмосферу инертных газов.

10.3. При выборе защитных покрытий и назначении "припусков на коррозию" следует учитывать степень агрессивного воздействия среды на элементы металлоконструкций внутри резервуара и на его наружные поверхности, находящиеся на открытом воздухе. Степень агрессивного воздействия среды на элементы металлоконструкций внутри резервуара приведена в табл. 10.1. Степень агрессивного воздействия среды на элементы металлоконструкций резервуара, находящиеся на открытом воздухе, определяется температурно-влажностными характеристиками окружающего воздуха и концентрацией содержащихся в атмосфере воздуха коррозионно-активных газов в соответствии со строительными нормами и правилами.

**Степень агрессивного воздействия среды  
на стальные конструкции внутри резервуаров**

Элементы конструкций резервуаров	Степень агрессивного воздействия на стальные конструкции резервуаров		
	сырой нефти	нефтепродуктов	
		мазута, дизельного топлива, керосина	бензина
1	2	3	4
Внутренняя поверхность днища и нижний пояс на высоту 1 м от днища	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Слабоагрессивная
Средние пояса, нижние части понтонов и плавающих крыш	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
Верхний пояс (зона периодического смачивания)	Среднеагрессивная	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная
Кровля резервуара, верх и бортовые поверхности понтонов и плавающих крыш	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Слабоагрессивная

**Примечания:** 1. Степень агрессивного воздействия мазута принимается для температуры до 90 °С.

2. При содержании в сырой нефти сероводорода и концентрации свыше 10 мг/л или сероводорода и углекислого газа в любых соотношениях степень агрессивного воздействия на внутреннюю поверхность днища, нижний пояс, кровлю, верх и бортовые поверхности понтонов и плавающих крыш повышается на одну ступень.

10.4. Сохранение толщины, обеспечивающей безопасную работу резервуара, достигается наметаллоконструкциях, подвергающихся слабоагрессивному воздействию среды только за счет припусков на коррозию, а на металлоконструкциях, подвергающихся средне- и сильноагрессивному воздействию среды, нанесением защитных покрытий и припусками на коррозию, повышающими надежность резервуара в случае локального разрушения защитного покрытия до планового освидетельствования коррозионного состояния резервуара.

10.5. На поверхностях металлоконструкций, подготовленных к выполнению антикоррозионных работ, должны существовать:

возникшие при сварке остатки шлака, сварочные брызги, наплыты, неровности сварных швов;

следы обрезки и газовой резки;

острые кромки до радиуса менее 3,0 мм на внутренней и 1,5 мм на наружной поверхностях корпуса резервуара и плавающей крыши;

вспомогательные элементы, использованные при сборке, монтаже, транспортировании, подъемных работах, и следы, оставшиеся от приварки этих элементов;

химические загрязнения (остатки флюса, составов использовавшихся при дефектоскопии сварных швов), которые находятся на поверхности сварных швов и рядом с ними;

жировые, механические и другие загрязнения.

Сварные швы должны иметь плавный переход к основному металлу без подрезов и наплыпов. Все элементы металлоконструкций внутри резервуара, привариваемые к стенке, днищу или крыше, должны быть обварены по контуру для исключения образования зазоров и щелей. Кроме того, все элементы металлоконструкций, находящиеся на открытом воздухе, при среднеагрессивном воздействии окружающей среды также должны быть обварены по контуру для исключения образования зазоров и щелей.

10.6. Перед нанесением защитных покрытий все поверхности должны быть обезжириены до степени 2, очищены от окалины до степени 1 под металлизационно-лакокрасочные покрытия или достепени 1-2 под лакокрасочные покрытия в соответствии с подготовкой металлических поверхностей перед окрашиванием и обеспылены.

10.7. Для защиты от коррозии элементов металлоконструкций внутри резервуара следует использовать лакокрасочные или металлизационно-лакокрасочные покрытия; для элементов металлоконструкций, находящихся на открытом воздухе, - лакокрасочные покрытия. При этом продолжительность срока службы защитных покрытий должна составлять не менее 10 лет. Поверхности металлоконструкций, находящиеся на открытом воздухе, должны быть окрашены лакокрасочными материалами. Выбор цвета лакокрасочного покрытия следует производить с учетом коэффициента отражения световых лучей.

10.8. При защите от коррозии наружной поверхности днищ резервуаров следует руководствоваться следующими требованиями:

устройство фундаментов и основания под резервуар должно обеспечивать отвод грунтовых вод и атмосферных осадков от днища;

при выполнении гидрофобного слоя из битумно-песчаной смеси (соотношение 1:9 по массе) нетребуется нанесения защитных покрытий на наружную поверхность днища. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.

10.9. При выполнении антикоррозионных работ должны быть учтены требования к охране окружающей среды и правила техники безопасности в строительстве и других нормативных документов, регламентирующих выполнение данной работы.

11.1. Устройствотеплоизоляции резервуара должно выполняться по проекту, согласованному с разработчиком проекта КМ.

11.2. Теплоизоляция резервуаров может выполняться только на стенке или на стенке и стационарной крыше.

11.3. При разработке проекта теплоизоляции должны приниматься во внимание следующие аспекты взаимодействия конструкций резервуара и элементов изоляции (утеплителя, опор под изоляцию, наружной обшивки):

нагрузка на элементы резервуара от собственного веса теплоизоляции;

ветровая нагрузка и ее восприятие собственно изоляцией и стенкой резервуара;

разница тепловых перемещений стенки и наружных элементов изоляции;

нагрузка на элементы изоляции от радиальных перемещений стенки при гидростатической нагрузке;

нагрузка на элементы стационарной крыши (не имеющей теплоизоляции) от резкого охлаждения настила, например, в случае дождя.

11.4. В качестве утеплителя для выполнения теплоизоляции могут применяться плиты из минеральной ваты плотностью не менее 50 кг/м<sup>3</sup> или аналогичные материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности.

11.5. Конструкции опор под изоляцию включают:

первичные элементы крепления, присоединяемые на сварке к резервуару;

вторичные элементы крепления, соединяемые с первичными.

Материал первичных элементов крепления должен соответствовать требованиям раздела 2 настоящих Правил (конструкции II группы). Приварка первичных элементов к резервуару должна выполняться, как правило, только горизонтальными швами или швами сосваркой по контуру и должна быть завершена до испытаний резервуара. Вторичные элементы крепления по требованиям к материалу относятся к конструкциям III группы и могут быть приварены или иным образом присоединены к первичным элементам после проведения испытаний и завершения монтажа.

11.6. Наружная обшивка должна выполняться из алюминиевых или оцинкованных стальных листов. Минимальная толщина листов обшивки на стенке резервуаров должна составлять:

для алюминиевого листа - 0,9 мм;

для оцинкованного листа - 0,7 мм.

Минимальная толщина листов обшивки на крыше резервуаров должна составлять для алюминиевого листа 1,2 мм.

#### Приложение А

##### Справочное

Высота стенки, м	Внутренний диаметр стенки, м																		
	4,73	6,63	7,58	8,53	10,43	12,33	15,18	18,98	20,92	22,80	28,50	34,20	39,90	45,60	50,70	55,80	60,70	66,00	71,10
6,0	105	207	271	343	513	716	1086	1698	2062	2450									
7,5	132	259	338	429	641	896	1357	2122	2578	3062									
9,0	158	311	406	514	769	1075	1629	2546	3094	3675									
10,5	185	362	474	600	897	1254	1900	2971	3609	4287									
12,0	211	414	542	686	1025	1433	2172	3395	4125	4899	7655	11024	15004	19598	24226	29345	34726	41054	47644
13,5	237	466	609	771	1153	1612	2443	3820	4640	5512	8612	12402	16880	22047	27255	33014	39066	46186	53600
14,0											8931	12861	17505	22864	28264	34236	40513	47897	
15,0	264	518	677	857	1282	1791	2715	4244	5156	6124	9569	13779	18755	24497	30283	36682	43407	51318	
16,0											10207	14698	20006	26130	32302	39127	46301		
16,5	290	570	745	943	1410	1970	2986	4668	5671	6737	10526	15157	20631	26947	33311	40350	47748		
18,0	316	621	812	1029	1538	2149	3258	5093	6187	7349	11483	16535	22507	29396	36339	44018	52088		
19,5	343	673	880	1114	1666	2328	3529	5517	6703	7961	12440	17913	24382	31846	39368	47686			
20,0	351	690	903	1143	1709	2388	3620	5659	6875	8166	12759	18373	25007	32663	40377	48909			
21,0	369	725	948	1200	1794	2507	3801	5942	7218	8574	13397	19291	26258	34296	42396	51354			
22,0	387	760	993	1257	1880	2627	3982	6225	7562	8982	14035	20210	27508	35929	44415				
23,0											14673	21129	28758	37562	46434				
24,0											15311	22047	30009	39195	48453				
25,0											15948	22966	31259	40828	50471				

Геометрические объемы резервуаров рекомендуемого параметрического ряда, м<sup>3</sup>

Геометрический объем резервуара определяется объемом внутреннего пространства резервуара на полную высоту стенки.

Полезный объем резервуара определяется объемом продукта при его заливе на проектный уровень.

Резервуары, выделенные курсивом, имеют предпочтительные размеры для изготовления и монтажа.

Резервуары с геометрическим объемом более 50000 м<sup>3</sup> должны иметь полезный объем продукта не более 50000 м<sup>3</sup>.

Форма бланка заказа для проектирования  
и изготовления резервуара

БЛАНК ЗАКАЗА - (опросный лист) <input type="checkbox"/> - (нужное зачеркнуть)		ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА	
Покупатель _____ (наименование, почтовый адрес, телефон, факс)			
Объект _____ (наименование, почтовый адрес)			
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА		ТИП РЕЗЕРВУАРА	
номинальный	м <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	со стационарной крышей без pontona
полезный	м <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	со стационарной крышей с pontоном
проектный уровень налива	м	<input type="checkbox"/>	с плавающей крышей
Хранимый продукт	(наименование)		
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ			
1. Расчетная минусовая температура	°С	Внутренний диаметр стенки	
2. Снеговая нагрузка	кг/м <sup>3</sup>	Высота	
3. Ветровая нагрузка	кг/м <sup>3</sup>	стенки	
или скорость ветра	м/сек	Промежуточные ветровые кольца жесткости на стенке:	
4. Сейсмичность	баллов	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
5. Плотность продукта	т/м <sup>3</sup>	4. Уклон днища:	
6. Максимальная температура продукта	°С	<input type="checkbox"/> наружу	<input type="checkbox"/> внутрь
7. Внутренне избыточное давление	мм. вод. ст.	5. Тип стационарной крыши:	
8. Относительный вакуум	мм. вод. ст.	коническая самонесущая <input type="checkbox"/>	
9. Наличие теплоизоляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	коническая каркасная <input type="checkbox"/>	
плотность	т/м <sup>3</sup>	купольная <input type="checkbox"/>	
толщина на стенке	мм	Тип лестницы:	
толщина на крыше	мм	<input type="checkbox"/> колецевая	<input type="checkbox"/> шахтная
10. Производительность подачи продукта:		7. Конструкция pontona или плавающей крыши:	
в резервуар	м <sup>3</sup> /час	<input type="checkbox"/> однодечная	<input type="checkbox"/> двудечная
из резервуара	м <sup>3</sup> /час	8. Припуск на коррозию	
стенки ____ мм; днища ____ мм; крыши ____ мм.			

## Приложения:

- Спецификация люков и патрубков.
- Схемы расположения люков и патрубков в стенке и крыше резервуара.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, печать, Ф.И.О.)

пооперационного контроля монтажно-сварочных работ  
при сооружении вертикального цилиндрического резервуара

№ \_\_\_\_\_

Объем, м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Назначение резервуара \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование организации)

(должность, Ф.И.О., подпись)

"\_\_\_" 200\_\_\_ г.

Пояснения к оформлению журнала

1. Ответственным засвоевременное ведение и правильное оформление журнала, а также прилагаемой к нему сдаточной документации является представитель монтажника (начальнику участка).
2. Журнал по операционному контролю ведется в двух экземплярах на каждый резервуар проработом (мастером), назначенным приказом по монтажному управлению.
3. Контроль заправильностью ведения и оформления журнала и сдаточной документации возлагается на представителя заказчика.
4. Все записи в журнал по операционному контролю должны производиться чернилами и разборчиво. Подчистки исправления не допускаются.

В случае появления подчисток и исправлений они должны быть оговорены и заверены подписями ответственного представителя монтажника и представителя заказчика.

5. Перед началом монтажных работ заполняется лист учета лиц, допущенных к сдаче и приемке выполнения работ (раздел 1), в который включаются:

Ответственный исполнитель монтажных работ;

Ответственный представитель монтажника;

Представители заказчика.

После заполнения раздел 1 заверяется подписями руководителей организации монтажника и заказчика.

**Примечание.** Оформление сдачи-приемки выполненных операций лицами, фамилии которых не внесены в раздел 1, запрещается.

6. Перед началом сварочных работ на основании проверки удостоверений или заверенных копий удостоверений сварщиков, заполняется лист учета сварщиков (раздел 2). Графа 5 раздела 2 заполняется после получения заключения о механических испытаниях контрольных образцов, сваренных сварщиком. Правильность заполнения графы 5 для каждого сварщика должна удостоверяться подписями начальника монтажного участка представителями заказчика в графах 6 и 7 соответственно.
7. Приемка фундаментапод монтаж металлоконструкций производится комиссией по акту, наименование, номер и дата которого записываются в разделе 3 журнала. Один экземпляр этого акта, переданный монтажнику, прилагается к журналу по операционного контроля.

О наличии акта в приложении представители монтажника и заказчика обязаны расписаться в графе 3 и 4.

8. Приемка в монтаж металлоконструкций, поставляемых изготовителем, производится по акту, номер и дата которого заносятся в графу 3 раздела 4; один экземпляр акта прилагается к журналу по операционного контроля. О наличии акта в приложении к журналу по операционного контроля представители монтажника и заказчика расписываются в графе 4 и 5.

9. В раздел 5 заносятся наименования, номера, даты документов, по которым техническая документация получена монтажником.

Приемка технической документации монтажником подтверждается подписями представителей монтажника и заказчика.

10. По операционный контроль и сдача-приемка монтажных работ осуществляется в соответствии требованиями раздела 6 и схемы "Допускаемые отклонения при монтаже".

Ответственный исполнитель работ своей подписью в графе 7 фиксирует выполнение каждой операции.

Все операции раздела бподлежат обязательному контролю представителем заказчика с отметкой оценки качества в графе 6. Представитель заказчика фиксирует выполнение каждой операции в графе 8.

11. Контроль и приемка сварочных работ осуществляются в соответствии с разделом 7 и схемы "Сварные швы". Оценка качества сварных швов заносится в графу 6.

12. Операции, проведенные в разделах 6, 7, подлежат актированию. Оформление приемки выполненных работ должно производиться своевременно, т.е. после контроля каждой операции. Не допускается заполнять журнал по операционного контроля после окончания всех работ по резервуару или по прошествии длительного времени послеконтроля операции.

Не допускается представителям заказчика производить в разделах 6, 7 записи о приемке выполненных операций без личной проверки их качества.

13. В разделе 8 заносятся дефекты, выявленные в процессе контроля и приемки монтажных работ, устранение которых связано с принятием технических решений.

Все другие замечания, выявленные при пооперационном контроле работ, которые могут быть быстро устранены и не требуют принятия технических решений, оформляются отдельными перечнями по образцу раздела 8 в качестве рабочих документов и в разделе 8 не отражаются.

14. Все отступления от проектной, монтажно-технологической документации и строительных норм и правил, допущенные при выполнении монтажных работ, вносятся в раздел 9.

15. В разделе 10 устанавливается перечень прилагаемых к журналу документов.

16. Изменения в журнал по операционного контроля вносятся на основании "Извещений об изменениях" от представителя монтажника. Регистрация внесенных в журнал по операционного контроля изменений производится в листе регистрации изменений.

17. Окончание монтажных работ оформляется актом сдачи резервуара в эксплуатацию, в котором руководителем организации заказчика дается заключение о выполнении монтажных работ в полном объеме в соответствии с требованиями проектной, монтажно-технологической и нормативной документации, приемки их представителем заказчика и готовности резервуара к сдаче в эксплуатацию.

#### Форма 1

Раздел 1		Лист учета лиц, допущенных к сдаче и приемке выполненных работ	
Фамилия, имя, отчество	Наименование организации, должность	Образец подписи	Примечание
1	2	3	4

Руководитель организации  <hr/> (подрядчик)  <hr/> (подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия  <hr/> (заказчик)  <hr/> (подпись)	(Ф.И.О.)

#### Форма 2

Раздел 2		Лист учета сварщиков, допущенных к производству работ				
Фамилия, имя, отчество	Разряд	№ удостоверения, кем выдано, срок действия	№ шифра клейма	№ и дата протокола по результатам испытаний	Подпись начальника	Подпись представителя

1	2	3	4	контрольных образцов	участка	заказчика
5	6	7				

Руководитель организации  (подрядчик)  (подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия  (заказчик)  (подпись)	(Ф.И.О.)

**Форма 3**

Раздел 3		Приемка основания (фундамента) под монтаж резервуара		
Наименование строительной части сооружения	Наименование документации, которой оформлена его приемка, №, дата	Представитель подрядной организации	Представитель заказчика	
1	2	3	4	

**Форма 4**

Раздел 4		Приемка металлоконструкций резервуара в монтаж		
Наименование металлоконструкций	Наименование документа, по которому приняты металлоконструкции, №, дата	Представитель подрядной организации	Представитель заказчика	
1	2	3	4	

**Форма 5**

Раздел 5		Приемка технической документации				
Наименование технической документации	Количество комплектов, шт.	Наименование документа, по которому принята техдокументация, №, дата	Представитель подрядной организации	Представитель заказчика		
1	2	3	4	5		

**Форма 6**

Раздел 6								
Наименование операции	Номер этапа	Наименование этапа	Технические требования к выполненным работам	Приборы, инструменты, материалы, необходимые для приемки	Оценка качества	Представитель подрядной организации	Представитель заказчика	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Форма 7**

Раздел 7								
Номер группы	Номер операции	Наименование операции	Инструмент	Номер шва	Оценка качества сварщика	Фамилия	Подпись, дата выполнения и приемки работ	Примечание

однотипных швов		контроля и требования к качеству сварного соединения			и № шифра	исполнитель	Отв. представитель подрядчика	Отв. представитель заказчика		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Форма 8**

Раздел 8	Дефекты, выявленные при контроле и приемке	
Дата записи	Характеристика дефекта	Техническое решение, №, дата
1	2	3

Руководитель организации  _____ (подрядчик)  _____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)
Руководитель предприятия  _____ (заказчик)  _____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)

**Форма 9**

Раздел 9	Учет отступлений от проекта и нормативной документации, допущенных при монтаже					
	Содержание работ и отступления		Разрешение на производство дальнейших работ (Ф.И.О. подпись, дата)			Примечания
№ чертежа проекта или нормы	Требования проекта или норм	Разрешается выполнить	Представитель проектной организации	Представитель заказчика	Представитель подрядчика	
1	2	3	4	5	6	7

**Приложение Д1**

Образец

**ФОРМА АКТА НА ПРИЕМКУ ОСНОВАНИЯ**

**И ФУНДАМЕНТОВ**

**АКТ**

на приемку основания и фундаментов

" \_\_\_\_ " 200 \_\_\_\_ г.

Вместимость резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>.

Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика\_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Исполнитель работ\_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Монтажной организации\_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

произвели осмотр выполненных работ по сооружению основания и фундаментов под резервуар и установили следующее:

кольцевой фундамент, насыпная подушка, гидроизолирующий слой, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фундамент под лестницу)

выполнены в соответствии с проектом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер чертежа, проектная организация)

На основании результатов осмотра и прилагаемых документов основание и фундаменты принимаются под монтаж (сборку) резервуара.

**Приложения:**

1. Исполнительная схема на основание и фундаменты.
2. Акт на скрытые работы по подготовке к устройству насыпной подушки под резервуар.
3. Акт на скрытые работы по устройству гидроизолирующего слоя под резервуар.

Подписи: \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О. дата)

\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О., дата)

**Приложение Д2**

Образец

ФОРМА ПРОТОКОЛА КАЧЕСТВА  
НА КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА

Протокол качества

"\_\_\_" 200\_\_ г.

на конструкции резервуара \_\_\_\_\_

(без понтонов, с понтоном, с плавающей крышей)

Вместимость резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Заказ \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование, почтовый адрес)

Объект \_\_\_\_\_

(наименование, почтовый адрес)

Изготовитель \_\_\_\_\_

(наименование организации, почтовый адрес)

Рабочие деталировочные чертежи разработаны в соответствии с проектом КМ \_\_\_\_\_

(номера чертежей, организация-разработчик)

Конструкции изготовлены по рабочим деталировочным чертежам \_\_\_\_\_

(номер проекта, организация-разработчик, почтовый адрес)

Сроки изготовления конструкций:

начало \_\_\_\_\_

окончание \_\_\_\_\_

Конструкции резервуара соответствуют правилам устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденных в установленном порядке.

Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля.

Схема расположения рентгенограмм на развертке стенки.

Схемы разверток стенки и днища с указанными номерами плавок и сертификатов листовых деталей.

Копии сертификатов качества на использованные материалы и металл.

Ответственный представитель

Изготовителя (начальник ОТК) \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

*Приложение Д3*

*Образец*

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ  
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о качестве сварных соединений по результатам

радиографического контроля

" \_\_\_\_ " 200\_ г.

Объем резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Контролируемый конструктивный элемент \_\_\_\_\_

(стенка, днище)

Контроль проводился \_\_\_\_\_

(рентгенографированием, гаммаграфированием)

в соответствии с требованиями правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденных в установленном порядке.

Сварка выполнена сварщиками (Ф.И.О., знак):

---

---

---

---

Просвечивание произведено в соответствии с прилагаемой схемой расположения рентгенограмм на развертке контролируемого конструктивного элемента.

В результате просвечивания установлена оценка качества сварных соединений \_\_\_\_\_

Заключение составил радиограф (дефектоскопист) \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**Приложение Д4**

Образец

ФОРМА АКТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
СМОНТИРОВАННЫХ (СОБРАННЫХ) КОНСТРУКЦИЙ  
РЕЗЕРВУАРА

АКТ

контроля качества смонтированных (собранных)  
конструкций резервуара

"\_\_\_" 200\_ г.

Вместимость резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика \_\_\_\_\_  
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Монтажной организации \_\_\_\_\_  
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

произвели осмотр смонтированных конструкций резервуара и установили следующее:

1. Резервуар смонтирован в соответствии с рабочими чертежами КМ

\_\_\_\_\_ (номера чертежей, организация-разработчик)

2. Геометрические параметры и форма резервуара соответствуют требованиям рабочих чертежей и правилам устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденных в установленном порядке.

3. Контроль нагерметичность подвергнуты монтажные сварные швы днища, стенки, соединения "днище-стенка",

---

(стационарной крыши, понтонов, плавающей крыши)

усиливающих накладоклюков и патрубков на стенке резервуара.

4. Радиографическому контролю подвергнуты монтажные сварные швы стенки и \_\_\_\_\_

---

(днища)

в соответствии сприлагаемыми схемами просвечивания и заключением радиографа.

На основании результатов осмотра и прилагаемых документов резервуар принимается для испытаний.

**Приложения:**

1. Исполнительные схемы на днище, стенку, \_\_\_\_\_

---

(понтон, плавающую крышу)

с указанием фактических отклонений размеров и формы.

2. Акты контроля нагерметичность монтажных сварных соединений резервуара.

3. Заключение о качестве сварных соединений по результатам неразрушающего контроля.

4. Схемы просвечивания монтажных швов стенки и \_\_\_\_\_

---

(днища)

резервуара с заключением радиографа.

Подписи

---

(подпись, Ф.И.О., дата)

---

(подпись, Ф.И.О., дата)

**Приложение Д5**

Образец

**ФОРМА АКТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

**РЕЗЕРВУАРА**

**АКТ**

гидравлического испытания резервуара

"\_\_\_" 200\_ г.

Вместимость резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика \_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Исполнителя \_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Монтажной организации \_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

составили настоящий акт о том, что в период времени:

с \_\_\_\_ ч " \_\_\_\_ " 200 \_\_\_\_ г.

по \_\_\_\_ 2 " \_\_\_\_ " 200 \_\_\_\_ г.

резервуар был залит водой на высоту \_\_\_\_ м и выдержан под испытательной нагрузкой в течение \_\_\_\_ ч, после чего произведен слив воды.

Контроль резервуара в процессе испытания, проведенные обмер и осмотр после слива воды показали следующее:

1. Во время выдержки под испытательной нагрузкой на поверхности стенки, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(понтонами, плавающей крыши)

по краям днища не обнаружено течи, уровень воды не снижался.

2. Максимальная осадка резервуара составила \_\_\_\_ мм.

3. Максимальное отклонение образующих стенок от вертикали составило \_\_\_\_ мм

4. Предельные зазоры между \_\_\_\_\_  
(понтоном, плавающей крышей)

и стенкой резервуара составили:

максимальный \_\_\_\_ мм;

минимальный \_\_\_\_ мм.

На основании вышеуказанных результатов резервуар признан выдержавшим гидравлическое испытание.

**Приложения:**

1. Схема осадки резервуара по фиксированным точкам периметра днища (отметки фиксированных точек определяются нивелированием: перед заливом резервуара водой; по достижении максимального уровня налива; по окончании выдержки при максимальном уровне налива; после слива воды).

2. Схема отклонений образующих стенок от вертикали после слива воды (замеры производятся для 20% образующих с наибольшими отклонениями по результатам контроля качества смонтированных конструкций резервуара).

3. Схема и таблица зазоров между \_\_\_\_\_  
(понтоном, плавающей крышей)

и стенкой резервуара, а также между направляющими и патрубками в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(понтоне, плавающей крыше)

Подпись: \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., дата)

ФОРМА АКТА ИСПЫТАНИЯ РЕЗЕРВУАРА  
НА ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ  
ДАВЛЕНИЕ И ВАКУУМ

АКТ

испытания резервуара на внутреннее  
избыточное давление и вакуум

" \_\_\_\_ " 200 \_ г.

Объем резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика \_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Монтажной организации \_\_\_\_\_

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

составили настоящий акт о том, что резервуар после проведения гидравлического испытания был подвергнут испытанию на внутреннее избыточное давление и вакуум.

Максимальный уровень воды во время испытания составил \_\_\_\_\_ м, что соответствует проектному.

Избыточное давление составило \_\_\_\_\_ мм вод. ст., что на 25% выше проектного (\_\_\_\_\_ мм вод.ст.).

Вакуум составил \_\_\_\_\_ мм вод. ст., что на 50% больше проектной величины (\_\_\_\_\_ мм вод. ст.).

Продолжительность нагрузки под давлением и вакуумом составила \_\_\_\_ мин.

Резервуар признан выдержавшим испытание на внутреннее избыточное давление и вакуум.

Подписи \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., дата)

(подпись, Ф.И.О., дата)

ФОРМА АКТА ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖА (СБОРКИ)  
КОНСТРУКЦИЙ

АКТ  
завершения монтажа(сборки) конструкций

" \_\_\_\_ " 200 \_\_\_\_ г.

Объем резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика \_\_\_\_\_  
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Монтажной организации \_\_\_\_\_  
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

составили настоящий акт о том, что после окончания испытаний и удаления из резервуара воды днищерезервуара очищено от осадков и отложений.

На основании результатов осмотра, испытаний и ранее проведенного контроля качества считаем сборку конструкций резервуара полностью завершенной.

Резервуар принимается для выполнения антикоррозионной защиты,

\_\_\_\_\_ ,  
(теплоизоляции)

установки оборудования, ввода в эксплуатацию.

**Приложения:**

1. Акт на приемку основания и фундаментов.
2. Сертификат качества на конструкции резервуара(с приложениями).
3. Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара (с приложениями).
4. Акт гидравлического испытания резервуара (с приложениями).
5. Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум (с приложениями).

Подписи \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., дата)

**Приложение №8**

Образец

ПАСПОРТ  
стального вертикального цилиндрического резервуара

" \_\_\_\_ " 200 \_\_\_\_ г.

Объем резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Назначение резервуара \_\_\_\_\_

Основные размеры резервуара:

внутренний диаметр стенки \_\_\_\_\_ мм;

высота стенки \_\_\_\_\_ мм.

Технический проект КМ \_\_\_\_\_  
(номер проекта)

разработан \_\_\_\_\_  
(организация-разработчик)

Рабочие деталировочные чертежи \_\_\_\_\_  
(номера чертежей)

разработаны \_\_\_\_\_  
(организация-разработчик)

Проект основания и фундаментов под резервуар \_\_\_\_\_  
(номер проекта)

разработан \_\_\_\_\_  
(организация-разработчик)

Проект резервуарного оборудования \_\_\_\_\_  
(номер проекта)

разработан \_\_\_\_\_  
(организация-разработчик)

Проект антикоррозионной защиты резервуара \_\_\_\_\_  
(номер проекта)

разработан \_\_\_\_\_  
(организация-разработчик)

Конструкции резервуара изготавлены \_\_\_\_\_  
(дата окончания отгрузки)

\_\_\_\_\_  
(наименование завода-изготовителя)

Конструкции резервуара размонтированы

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
(начало и окончание монтажа)

\_\_\_\_\_  
(наименование монтажной организации)

Для выполнения общестроительных и пусконаладочных работ на резервуаре привлекались организации:

1. _____ (наименование организации)	_____ (выполненные работы)
2. _____ (наименование организации)	_____ (выполненные работы)
3. _____ (наименование организации)	_____ (выполненные работы)
4. _____ (наименование организации)	_____ (выполненные работы)
5. _____ (наименование организации)	_____ (выполненные работы)

На основании имеющейся технической документации и актов на выполненные работы резервуар введен в эксплуатацию "\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ 200\_г.

**Приложения:**

1. Технический проект наконструкции резервуара (проект КМ).
2. Рабочие(деталировочные) чертежи конструкций резервуара.
3. Протокол качества наконструкции резервуара.
4. Акт на приемку основания и фундаментов.
5. Акт контроля качества монтированных конструкций резервуара.
6. Акт гидравлического испытания резервуара.
7. Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум.
8. Акт выполнения антикоррозионной защиты резервуара.
9. Акт выполнения теплоизоляции резервуара.
10. Акты приемки смонтированного на резервуаре оборудования.

Подпись руководителя

организации Заказчика \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

**Приложение Д9**

Образец

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МОНТАЖА

АКТ

приемки металлоконструкций резервуара для монтажа

"\_\_\_" 200\_г.

Вместимость резервуара \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>. Номер резервуара \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Наименование конструкций \_\_\_\_\_

изготовленных \_\_\_\_\_

(организация-изготовитель, номер заказа, дата изготовления)

"\_\_\_" 200\_г.

(дата приемки)

Комиссия в составе:

Представителя монтажной организации: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. представителя, должность)

Представителя Заказчика \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. представителя, должность)

Представителя проектной организации\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. представителя, должность)

произвела осмотр металлоконструкций и проверку качества работ, выполненных

(наименование организации-изготовителя)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции\_\_\_\_\_

(перечень, краткая характеристика конструкций)

2. Работа выполнена по проектной документации\_\_\_\_\_

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При изготовлении конструкций отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и даты согласований)

#### Решение комиссии

Конструкции изготовлены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами. На основании изложенного разрешается производство монтажных (сборочных) работ

\_\_\_\_\_

(наименование работ и конструкций)

Представитель монтажной организации\_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель проектной организации \_\_\_\_\_

(подпись)

**Приложение Д10**

Образец

#### ПЕРЕЧЕНЬ

документации, представляемой при предъявлении резервуара

к прочностным испытаниям

1. Акт на приемку основания и фундаментов (см. приложение Д1).

2. Протокол качества наконструкции резервуара (см. приложение Д2).

3. Рабочие чертежи КМ иКМД.
4. Проект производства работ (ППР).
5. Акт приемки металлоконструкций резервуара в монтаж (см. приложение Д9).
6. Журнал по операционного контроля (см. приложение В).
7. Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара (см. приложение Д4).
8. Заключение наконтроль 100% монтажных и заводских сварных швов днища.
9. Заключение наконтроль монтажных сварных швов коробов плавающей крыши, патрубков и опорных стоек pontona (плавающей крыши).
10. Заключение наконтроль физическими методами монтажных стыков стенки резервуара.
11. Заключение наконтроль уторного шва стенки с окраинами днища.
12. Методика выполнения фактических контрольных замеров.
13. Журнал авторского надзора с приложением эскизов и других технических решений, принятых в процессе монтажа представителями организаций, выполнивших авторский надзор.

## СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
  - 1.1.Область применения и назначения правил
  - 1.2.Общие требования
- II. Материалы
  - 2.1.Общие требования к материалам
  - 2.2.Химический состав и свариваемость
  - 2.3.Сортамент листов
  - 2.4.Расчетная температура металла
  - 2.5.Рекомендуемые стали
  - 2.6.Требования к ударной вязкости
  - 2.7.Условия приемки
  - 2.8.Дополнительные требования, указываемые в заказе листов
  - 2.9.Фасонный прокат
  - 2.10.Материал вспомогательных конструкций
  - 2.11.Сварочные материалы
  - 2.12.Материал болтов и гаек
- III. Конструкция резервуаров
  - 3.1.Сварные соединения и швы
  - 3.2.Применяемые соединения
  - 3.3.Исходные данные для проектирования
  - 3.4.Конструкция днища
  - 3.5.Конструкция стенки
  - 3.6.Конструкция колец жесткости на стенке
  - 3.7.Стационарные крыши
  - 3.8.Плавающие крыши
  - 3.9.Понтоны
  - 3.10.Резервуары с защитной стенкой
  - 3.11.Патрубки и люки-лазы в стенке
  - 3.12.Патрубки и люки в крыше

- 3.13.Лестницы, площадки, переходы
- 3.14.Конструктивные элементы, присоединяемые к стенке резервуара

3.15.Анкерное крепление стенки

#### IV. Изготовление конструкций резервуаров

4.1.Общие требования

4.2.Приемка, хранение и подготовка металлопроката

4.3.Обработка металлопроката

4.4.Изготовление нерулонируемых конструкций

4.5.Изготовление рулонируемых полотнищ

4.6.Маркировка

4.7.Упаковка

4.8.Транспортирование и хранение конструкций резервуаров

4.9.Ответственность изготовителя

#### V. Монтаж металлоконструкций

5.1.Общие требования

5.2.Требования к монтажной площадке

5.3.Приемка основания и фундаментов

5.4.Приемка металлоконструкций резервуара (входной контроль)

5.5.Монтаж

#### VI. Сварка резервуаров

6.1.Общие требования

6.2.Рекомендуемые способы сварки

6.3.Требования к подготовке и сборке конструкций под сварку

6.4.Требования к технологии выполнения сварных соединений

#### VII. Контроль качества сварных соединений

7.1.Общие требования

7.2.Организация контроля

7.3.Визуальный контроль

7.4.Контроль герметичности

7.5.Физические методы контроля

#### VIII. Оборудование для безопасной эксплуатации резервуаров

8.1.Общие требования

8.2.Дыхательная аппаратура

8.3.Приборы контроля уровня

8.4.Устройства пожарной безопасности

8.5.Устройства молниезащиты

#### IX. Испытание и приемка резервуаров

X. Антикоррозионная защита

#### XI. Требования по устройству теплоизоляции

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Д1

Приложение Д2

Приложение Д3

ПриложениеД4

ПриложениеД5

ПриложениеД6

ПриложениеД7

ПриложениеД8

ПриложениеД9

ПриложениеД10